

# Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550



**Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550 behoort tot de jongste generatie, hoogkwalitatieve en betrouwbare blanke lakken. Hij is geschikt voor gedeeltelijke en volledige herstellingen met een uitstekende glansafwerking. Hij heeft een goede vloeïing en polijstbaarheid. Hij is zeer gebruiksvriendelijk en moet worden toegepast in twee spuitgangen.**

- Geschikt voor deelreparaties en totaal overspuitwerk.
- Goed polijstbaar.
- Uitstekende glans.
- Eenvoudig te gebruiken in twee spuitgangen.
- VOC-conform.

**Klassiek met de nieuwste technologie.**




**The Art of Refinishing.**

# Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550


## Product preparation - application STANDAARD - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie  
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



| Blanke lak |         | Verharder                                        |         | Verdunning                                            |         |
|------------|---------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| Volume     | Gewicht | Volume                                           | Gewicht | Volume                                                | Gewicht |
| 3          | 100     | 1                                                | 37      | 5 %                                                   | 6       |
| K9550      |         | VOC 10-20<br>VOC 20-25<br>VOC 25-30<br>VOC 30-40 |         | 5820 (VOC 2K ADDITIVE)<br>5830 (VOC 2K ADDITIVE SLOW) |         |



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 15 min - 1 u 30 min



|         | Spuitopening | Spuitdruk     |                  |
|---------|--------------|---------------|------------------|
| Conform | 1.3 - 1.4    | 1.8 - 2.2 bar | Ingangsdruk      |
| HVLP    | 1.3 - 1.4    | 0.7 bar       | Verstuivingsdruk |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



|            | VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40 |
|------------|-------------------------------------------|
| 20 °C      | 12 u - 16 u                               |
| 60 - 65 °C | 25 min - 35 min                           |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur  
Half vermogen: 5 min  
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

# Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550


## Producten

Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550

Standex Härter VOC 10-20  
Standex Härter VOC 20-25  
Standex Härter VOC 25-30  
Standex Härter VOC 30-40

Standocryl VOC-2K-Additiv 5820  
Standocryl VOC-2K-Additiv Lang 5830


## Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC 10-20 | Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.                                                                                                                                                            |
| VOC 20-25 | Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.                                                                                                                                                                       |
| VOC 25-30 | Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-30°C.                                                                                                                                                                |
| VOC 30-40 | Niet versnellende trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.                                                                                                                                                      |
| 5820      | Standaard additieven voor specifieke Standocryl VOC Klarlacken zorgen voor een zeer goede vloeïing en droogeigenschappen. Kan gebruikt worden voor alle soorten reparaties bij een temperatuur van 15-30°C.                                                                                      |
| 5830      | Langzame additief voor specifieke Standocryl VOC Klarlacken zorgen voor een zeer goede vloeïing, opname van spuitnevel en droogeigenschappen voor grote reparties en temperaturen boven 30°C. Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met Standox Härter VOC 25-30 of Standox VOC Härter 30-40. |



ISO 4: 49 - 57 s bij 20°C  
DIN 4: 19 - 21 s bij 20°C




50 - 60 µm

**Theoretisch  
uitspuitvermogen**

450 - 500 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte  
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.  
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



# Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550



Standocryl VOC-2K-Klarlack K9550 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

## Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basecoat ook gebruikt worden.
- Applicatie uitsluitend met Standox VOC-Härters.
- Standocryl VOC-Additiv 5820 / 5830 kan niet door een andere verdunning vervangen worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

