



Standox Feinplastik U1070



Standox Feinplastik U1070 is een speciale fijne thixotroop plamuur voor meerlaagse applicatie en poriënvrij schuren. Hij legt de basis voor een optimale afwerking en is geschikt voor met primer behandelde harde kunststof delen op personenwagens.

- Eenvoudige applicatie.
- Fijne, poriënvrije afwerking.
- Eenvoudig te schuren, in het bijzonder op overgangen.
- Geschikt voor Plaatstaal, UP (unsaturated polyester), met glasvezel versterkt kunststof en aluminium.
- 2K fijne polyester plamuur.




The Art of Refinishing.

Standex Feinplastik U1070


Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank metaal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Kunststof onderdelen voorzien van een Kunststof Primer-Surfacer



Plamuur	Verharder
Gewicht	Gewicht
100	2
U1070	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Houdbaarheid bij 20°C: 4 min - 5 min




Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.




	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 - 3 min



P180 - P240



Standex Polyester-Spritzplastik U1100 (behalve gegalvaniseerde panelen)
Primer
Primer-Surfacer
Füller

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 175: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 175 g/l.

Standex Feinplastik U1070

Producten

Standex Feinplastik U1070

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Product Mix

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

U1120 red / BPO Red	Standaard verharder pasta voor specifieke Standox Polyester Spachtels.
U1120 blue / BPO	Aanbevolen voor specifieke Standox Polyester Spachtels. Wordt hoofdzakelijk gebruikt bij applicatie bij hoge temperaturen.

Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverdunning.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- Op gegalvaniseerde onderdelen gebruik Standox Soft Spachtel U1090 / Rapid-Spachtel U1080.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

