

Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000



Standox Vorbehandlungstücher U3000, gebaseerd op een speciale zuurchemie, zijn gebruiksklaar en maken het voorbehandelingsproces van metaal zeer snel en gemakkelijk. De doekjes bieden zowel hechting als corrosiebescherming voor het daaropvolgende lakproces.

- Samengesteld voor de voorbereiding van kale metalen ondergronden. Speciaal ontworpen voor gebruik met VOC Xtreme Füller U7600 en U7650.
- Snelle en gemakkelijke veeg-applicatie.
- Ook geschikt voor kleine doorgeschuurde plekken in combinatie met bepaalde Standox VOC Füller.
- Maakt uitstekende hechting en corrosiebescherming mogelijk.
- Eenvoudig in gebruik, geen productvoorbereiding, geen potlife zoals bij gemengde producten.
- Economisch; één doekje werkt op ongeveer 2 m².
- Kortere uitdamp tijden vergeleken met 2K wash primers met ongeveer 20 - 25 minuten.
- Chroomvrij, op waterbasis en gemakkelijk wegwerpbaar met een zeer laag VOS-gehalte (minder dan 1,5%).

Revolutionaire voorbehandelingsdoek




Standex Express-Vorbehandlungstücher U3000

Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank staal geschuurd en gereinigd

Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd

Breng gelijkmatig en grondig aan in een horizontale beweging, gevolgd door een verticale beweging (kruisbeweging). Zorg ervoor dat het oppervlak nat blijft voor minstens 1 minuut. Dit is noodzakelijk voor een goede metaaleetsing.

Uitsluitend aanbrengen op blank metalen oppervlakken.


Hetzelfde doekje mag niet gebruikt worden voor verschillende soorten metalen ondergronden.



Gebruiksklaar



Niet van toepassing



VOC Xtreme Füllers zijn bijzonder geschikt.

Het oppervlak moet droog zijn, overspuiten binnen 15 minuten.

VOC-Conform


2004/42/IIB(a II)(200) 14: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a II)) in gebruiksklare vorm is maximum 200 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 14 g/l.

Standex Express-Vorbehandlungstücher U3000

Producten

Standex Express-Vorbehandlungstücher U3000

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

Opmerkingen

- Standox Express-Vorbereitungstücher U3000 moeten beschermd worden tegen vrieskou. Wanneer de doekjes bevroren zijn, zijn ze onherroepelijk beschadigd en kunnen ze niet meer gebruikt worden.
- It is not recommended to use 1K primer, Wash Primer and polyester products over this product.
- Geschikt persoonlijk beschermingsmateriaal is aanbevolen tijdens het aanbrengen: rubber handschoenen zijn van bijzonder belang naast beschermende werkkleding en een veiligheidsbril.
- Sluit de verpakking altijd zorgvuldig onmiddellijk na het verwijderen van een verzadigd doekje.
- Voor meermaals gebruik kunnen de doekjes bewaard worden in een gesloten plastic zakje of doosje voor maximum 1 werkdag. Gebruikte doekjes mogen niet meer in de originele verpakking.
- Wanneer vrijgekomen vloeistof zich onderin de verpakking van de doekjes verzamelt, kan deze vloeistof geabsorbeerd worden door de verpakking horizontaal te rollen.
- Uitgedroogde doekjes moeten weggegooid worden. Ze kunnen niet meer gebruikt of bevochtigd worden.
- De watergedragen Standox Express-Vorbereitungstücher U3000 zijn chroomvrij.
- Dekkracht: 1 doekje / 2m²
- Ook geschikt voor kleine delen blank metaal die tijdens het reparatieproces zijn doorgeschuurd in combinatie met Standox VOC Pro Füller U7530 & U7530S Fast, Standox VOC System Füller U7540 en Standox VOC Xtra Füller U7560..
- Het is niet aanbevolen om 1K primer, Wash Primer, polyester producten en Epoxy Primer-Surfacer over dit product te gebruiken.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

