

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 is een verdunner voor het uitspuiten van oude en originele lakken. Het is bij uitstek geschikt voor het mengen/uitspuiten bij gebruik van de nieuwe generatie Standocryl blanke lakken.

- Voor naadloze randen in overgang gebieden.
- Uitmuntende afstemming op oude en originele lak.
- Met name geschikt voor de nieuwe generatie Standocryl blanke lakken.
- Geringe polijstwerkzaamheden.

Een uitspuitverdunner voor de nieuwe generatie Standocryl blanke lakken.




Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:	
2K geactiveerd	Standocryl VOC Performance Pro Blanke lak K9590
2K geactiveerd	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Niet van toepassing

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Sduitbus




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:

2K geactiveerd	Standocryl VOC Performance Pro Blanke lak K9590
2K geactiveerd	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K geactiveerd	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Niet van toepassing

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 810: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 810 g/l.

Standex Performance Blend 5730

Uitspuitmethode voor Standocryl VOC Klarlacken



Polijst de uitspuitzone met een grof polijstmiddel en verwijder alle resten. Schuur de overgangszone en de uitspuitzone met bv. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc of een gelijkwaardig schuurmiddel van andere leveranciers. Reinig de geschuurde en gepolijste zone voldoende met Standox Precleaner 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Breng de pure Performance Blend 5730 aan in dunne lagen over de gepolijste uitspuitzone (verminder de druk bij gebruik van een spuitpistool). Los de spuitnevel op en egaliseer de overgang van de blanke lak. Laat drogen volgens de richtlijnen op de TDS van de desbetreffende blanke lak. Bijkomende IR droging van de uitspuitzone kan het risico op oprollen aan de kanten bij het polijsten verminderen.



Indien nodig, schuur de uitspuitzone lichtjes na droging en afkoeling afhankelijk van het verkregen resultaat b.v. met 3M Trizact P3000 of gelijkwaardig.


Polijst met een roterende polijstmachine. Zorg voor een goede controle van de contactdruk en de richting van de rotatie vanaf de gesloten aflaklaag richting de uitspuitzone.

Standex Performance Blend 5730

Producten

Standex Performance Blend 5730

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

