

Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570



Standofleet is het modulaire laksysteem voor bedrijfswagens dat voldoet aan de strenge VOC-normen van de Europese Unie. Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570 is een VOC-conforme, 2K nat-in-nat filler met een uitstekende lakstand.

- Filler met extreem hoog vaste stofgehalte dat een uitstekende verticale stabiliteit biedt.
- Specifiek ontwikkeld voor een efficiënte nat-in-nat applicatie.
- De witte en donkergrijze fillers kunnen gemengd worden om diverse tinten grijs te verkrijgen.

Efficiënt en goede dekkracht.




The Art of Refinishing.

Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570

Product preparation - application **STANDAARD NAT-IN-NAT**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer
Coil coated, geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Grondverf		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	22	35 %	26
U2570		4110 (FLEET HS FAST) 4120 (FLEET HS) 4130 (FLEET HS SLOW)		5110 (FLEET FAST) 5120 (FLEET THINNER) 5130 (FLEET SLOW) 5140 (FLEET EXTRA SLOW) 5150 (FLEET SPECIAL)	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
zie instructies van de fabrikant			



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min



Standofleet 2K-Decklack
Watergedragen Basislak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570


Producten

Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570

Standofleet 2K-HS-Härter 4120
Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110
Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130


Standofleet 2K-Spezial-Verdünnung 5150
Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Extra Lang 5140
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4110	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
4120	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
4130	Trage verharder voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (>30°C).
5110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / zones (15-20°C).
5120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
510	Trage verdunning voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (25-30°C), om overspray problemen te voorkomen.
5140	Extra langzame verdunning voor grote oppervlakken en extra hoge temperaturen (>35°C) , om overspray problemen te voorkomen.



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



30 - 40 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

420 - 430 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller U2570

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Schuren is nodig na een droging van meer dan 16 uur bij 20°C.
 - Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
 - Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
 - De füller is aankleurbaar met max. 10% Standofleet / Standomix mengkleuren of 20% Standofleet Decklack. De droog- en schuureigenschappen kunnen hierdoor veranderen.
 - In landen zonder VOC-wetgeving kan ook Standofleet MS-Decklack gebruikt worden.
 - Filler kleur 2 kan verkregen worden door de witte en de donkergrijze kleur te mengen in een gewichtsverhouding van 100:7.
 - 15% Standox Elastik Additiv kan toegevoegd worden aan het product. Mengverhoudingen veranderen niet.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

