

Standox VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650

Gebaseerd op de gepatenteerde, innovatieve Axalta-chemie, is de Standox VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füller U7650 een revolutionair product. Het verbetert en completeert het Standox Xtreme-systeem als de snelste nat-op-nat-filler in de autolakkenindustrie. Met een zeer indrukwekkende uiteindelijke uitdamp tijd van vijf minuten, is het geschikt voor schadeherstelbedrijven die de hoogste efficiëntie en uitstekende glans willen voor nieuwe reserveonderdelen.



- Eenvoudige 1: 1 + 10 % mengverhouding met Standox Xtreme-Nass-in-Nass-Füller-Härter 4650 en Standox Xtreme-Füller-Beschleuniger U7610.
- Meest efficiënte en eenvoudige One Visit Application proces in maximaal twee lagen.
- Biedt uitstekende verticale stabiliteit en vloeit soepel uit het spuitpistool.
- Na vijf minuten kan het worden overgespoten met Standoblue of Standohyd Plus basecoat of, indien nodig, stofinsluitsels worden verwijderd.
- De nieuwe technologie biedt een uitstekend glansresultaat na het aanbrengen van de deklaag.
- Verkrijgbaar in drie kleuren: wit FC1, grijs FC2 en zwart FC3.
- Voor de voorbehandeling van metaalsubstraten is het gebruik van Standox Express-Vorbehandlungstüchern U3000 verplicht, waardoor een eenvoudig en handig voorbehandelingsproces wordt verkregen zonder natte producten te gebruiken.
- Het innovatieve Xtreme Systeem is de basis van het Standox 1Day Repair-concept en onderscheidt zich als het snelste reparatieproces met aanzienlijke besparingen op de energiekosten.
- In combinatie met Standox VOC Xtreme Kunststoff-Additiv U7660 kan het worden gebruikt voor de directe afwerking van kunststof van de meest gebruikte kunststof ondergronden op personenauto's.

Revolutionaire Xtreme-technologie, de snelste nat-op-nat-filler in de autolakkenindustrie.




The Art of Refinishing.

Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650


Product preparation - application **STANDAARD - NAT IN NAT**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, galvaniseerd staal en zacht aluminium, geschuurd en gereinigd, behandeld met Standex Express-Vorbereitungstücher U3000
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Surfacer		Verharder		Verdunner/ Additief/ Accelerator	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
1	100	1	59	10%	11
U7650		4650		U7610 VOC T 30-40 *	

* Bij temperatuur boven 30°C / 50% rel. vochtigheid, gebruik VOC T 30-40 in plaats van U7610.



bij 20°C: 30 min - 1 u




	Spuitopening	Spuitdruk	
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	luchtkapdruk
Conform	1.3 - 1.4	1.5 - 1.8 bar	Ingangsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 lagen Einduitdamp tijd: 5 min - 8 u



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak
Standocryl VOC Aflak
Geactiveerde Standohyd Plus Basecoat + VOC Xtreme Plus Blanke lak K9600.
Standoblue Basecoat + VOC Xtreme Plus Blanke lak K9600.

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650

Product preparation - application **STANDAARD KUNSTSTOFFEN**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.
OEM-grondlak voor kunststof, lichtjes opgeschuurd en gereinigd.

Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in Standoflex Plastik-Reiniger Antistatic 6500 / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met Standoflex antistatische Kunststof Reiniger.

Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.

Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.



Surfacer		Verharder		Verdunner/ Additief/ Accelerator	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
1	100	1	59	20%	22
U7650		4650		U7660	



bij 20°C: 30 min - 1 u




	Spuitopening	Spuitdruk	
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	luchtkapdruk
Conform	1.3 - 1.4	1.5 - 1.8 bar	Ingangsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 lagen

Einduitdamp tijd: 5 min - 8 u



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Geëlastificeerde Blanke lak
Geflexibiliseerde Standocryl VOC Aflak
Geactiveerde Standohyd Plus Basecoat + Geflexibiliseerde VOC Xtreme Plus Blanke lak K9600.
Standoblue Basecoat + Geflexibiliseerde VOC Xtreme Plus Blanke lak K9600.

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650

Producten

Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650


Standex VOC Xtreme Kunststoff Additiv U7660

Standex VOC Xtreme Nass-in-Nass-Füller-Härter 4650

Standex Xtreme-Füller-Beschleuniger U7610

Standex Verdünnung VOC 30-40


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4650	Xtreme Wet-on-Wet Filler Hardener is een specifieke verharder, enkel voor gebruik in VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650. Hij kan gebruikt worden voor alle types van nat-in-nat herstellingen op nieuwe onderdelen in het PW segment en onder de meeste weersomstandigheden.
U7610	Xtreme-Füller-Beschleuniger U7610 kan enkel gebruikt worden in VOC-Xtreme-Füller. Het versnelt de luchtdroging vooral bij lage vochtigheid en bij geforceerd drogen van de Füller.
U7660	VOC Xtreme Plastic Additive U7660 is een speciale plastische hechtungsversterker die uitsluitend wordt gebruikt in VOC Xtreme Füller U7600 en VOC Xtreme Nass-in-Nass Füller U7600 om direct te kunnen voorzien in plastische afwerkingseigenschappen.
VOC T 30-40	Trage verdunning van meerdere delen tot volledige overspuiters. Hoofdzakelijk te gebruiken bij hogere temperaturen van 30-40°C.



DIN 4: 13 - 14 s bij 20°C



25 - 50 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

390 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standex VOC-Xtreme Nass-in-Nass Füller U7650

Opmerkingen

- Het gebruik van Standox Express-Vorbereitungstücher U3000 is verplicht voor blank metalen ondergronden. Niet-gebruik kan analytisch opgespoord worden.
- VOC Xtreme WOW Filler U7650 is geschikt voor het herstellen van 3-laags kleuren met Standoblue Basecoat. Ga naar de desbetreffende Standoblue Basecoat Technische fiche voor het aanbrengen van 3-stage kleuren.
- Na gebruik moeten alle blikken onmiddellijk gesloten worden.
- Heel snel lichtjes te schuren ten vroegste na 5 min mogelijk.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Luchtvochtigheid heeft een toenemende invloed op de droging en houdbaarheid.
- Als VOC Xtreme WOW Filler U7650 wordt gemengt met VOC Xtreme Plastik Additive U7660, kan dit mengsel ook worden aangebracht op aangrenzende metalen onderdelen (kale metalen delen moeten worden gevuld met Standox Express-Vorbereitungstücher U3000), hoewel dit niet de primaire bedoeling is.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Geen Wash Primer of 2K EP Primer-Surfacers onder VOC Xtreme WOW Filler U7650 toegestaan.
- For improved adhesion properties, particularly on critical plastic substrates such as e.g. PP, the use of Standoflex Plastic Primer U3060/U3060S or Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070/U3070S prior the application of VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650 mixed with VOC Xtreme Plastic Additive U7660 is recommended.
- Voor meer gedetailleerde informatie, bijv. geschikte plastic substraten, raadpleegt u het Standox Plastic Painting System. Data Sheet SXPlasticSystem.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

