

Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



Standox 1K Spotfill Primer U3020 er en sinkkromatfri 1K-grunning for gjennomslipninger til bart metall, inkludert kanter og hjørner. Den kan overlakkeres med Standohyd Plus og Standoblue Basecoat.

- Korte avluftingstider.
- Påføres i en enkel sprøyteprosess (One Visit Application).
- God dekkklakkstand.
- Partikler kan fjernes med en myk, ultrafine pad.

1K Spotfill Primer U3020




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Product preparation - application STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Små gjennomslipningsområder til bart metall, f.eks. på kanter og hjørner, rett før påføring av vannfortynnbar baselakk.



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøytetest etter oppristing.



Ikke relevant




1 strøk

siste avluftning: 10 min - 15 min



Om ønskelig foreta en lett nedmattering med en ultra-fin soft pad.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + klarlakk


VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 730 gr./litr


Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Produkter

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5 µm



Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.
- Standox 1K Spotfill Primer U3020 er transparent. Må ikke påføres til full dekk.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstendighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

