

# Standocryl VOC Easy Clear K9510



**Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan brukes på en rekke områder med spesial VOC Easy-herdere. Den kan brukes under nesten alle slags verkstedforhold med veldig gode resultater. Den er helt enkelt "easy" i bruk.**

- VOC-godkjent klarlakk som kan legges over baselakk.
- Klar for sprøyting etter tilsetning av herder.
- Enkel å bruke under nesten alle slags verkstedsforhold.
- Påføres i et enkelt sprøytestrøk (One visit Application).
- Oppfyller VOC-kravene.

**Ukomplisert.**



**The Art of Refinishing.**

# Standocryl VOC Easy Clear K9510

## Product preparation - application STANDARD - EASY VOC



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer: Fyller må være godt tørket / overhold oppgitt avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring. Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring



| Klarlakk |      | Herder                                                                |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Volum    | Vekt | Volum                                                                 | Vekt |
| 2        | 100  | 1                                                                     | 52   |
| K9510    |      | VOC EASY 5-15 *<br>VOC EASY 10-20<br>VOC EASY 20-30<br>VOC EASY 30-40 |      |


\* Vennligst vær oppmerksom på, dersom Hardener VOC EASY 5-15 skal anvendes - er potlife begrenset til 30 min./+20°C

Brukstid ved 20°C: 30 min - 2 t



|            | Sprøytedyse | Sprøytetrykk  |                   |
|------------|-------------|---------------|-------------------|
| Kompatibel | 1.3 - 1.4   | 1.8 - 2.2 bar | Innvendig trykk   |
| HVLP       | 1.3 - 1.4   | 0.7 bar       | Forstøvningstrykk |

Se produsentens instruksjoner



|                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0.5 + 1<br>1 sprøyteoperasjon<br>1'ste: tynt og lukket<br>2'dre: normalt | med mellomavlufning: 0 min - 2 min<br>siste avluftning: 5 min - 10 min |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



|            | VOC EASY 5-15 / 10-20 / 20-30 / 30-40 |
|------------|---------------------------------------|
| 20 °C      | 12 t - 16 t                           |
| 60 - 65 °C | 20 min - 40 min                       |



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.  
Halv styrke : 5 min  
Full styrke: 10 - 15 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

# Standocryl VOC Easy Clear K9510

## Produkter

Standocryl VOC Easy Clear K9510


Standex Hardener VOC Easy 5-15

Standex Hardener VOC Easy 10-20

Standex Hardener VOC Easy 20-30

Standex Hardener VOC Easy 30-40


## Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.


Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

|                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC EASY 5-15  | Akselerert ekstra kort herder er best egnet til Micro Repair, spot og panel reparasjoner. Anbefalt ved kjølige påføringsforhpld. f.eks. +5 til +15°C. Viktig: Vi gjør oppmerksom på at denne herder har en begrenset potlife på 30 min/20°C. |
| VOC EASY 10-20 | Akselerert kort herder er godt egnet til Micro repair, Spot og dellakking. Anbefalt til lave temperaturforhold f.eks. ved +10 til +20°C.                                                                                                     |
| VOC EASY 20-30 | Medium herder egnet til del- og flerpanel reparasjon. Anbefalt til påføringstemperatur ved +20° til +30°C.                                                                                                                                   |
| VOC EASY 30-40 | Sen herder velegnet for medium til store reparasjoner. Anbefales også for varmt klima, f.eks. 30-40°C.                                                                                                                                       |



ISO 4: 45 - 57 s ved 20°C

DIN 4: 18 - 21 s ved 20°C




50 - 60 µm

### Teoretisk dekk-evne

485 - 490 m<sup>2</sup>/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, sprøytetrykk osv.



Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan overlakkes innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

# Standocryl VOC Easy Clear K9510

## Anmerkninger

---

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
  - Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
  - Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
  - Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herderegenskaper.
  - 15% Standox Plasticiser 5660 kan tilsettes i klarlakk. Tilsetningsmengde med herder og tynner forblir uendret.
  - I land utenfor EU som ikke har VOC direktiv, kan også Permacron løsemiddelholdig baselakk Serie 293-295 benyttes.
- 

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

