

Standox Spray Filler U1100



Standox Polyester Spray Filler U1100 er en sprøytesparkel med tykk film som dekker spor etter sparkling, og som kan brukes som en sprøytbar finsparkel.

- Sprøytesparkel.
- Enkel å slipe.
- Porefri overflate.
- Kan brukes som finsparkel.




The Art of Refinishing.

Standex Spray Filler U1100

Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Gjennomherdet 2K-Fyller eller 2K epoxy grunnfyller, slipt og avfettet
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort
Stål, galvanisert stål og lett aluminium, slipt og rengjort, grunnet og påført 2K-Fyller



Sparkel		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
100	100	5	3.6	0 - 5%	0 - 5%
U1100		AXT560		11008	



Brukstid ved 20°C: 20 min - 30 min



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	2 - 2.5	2 - 3 bar	Innvendig trykk

Se produsentens instruksjoner



1 - 5 Strøk
uten mellomavlufning
før tørking i ovn: 5 min - 10 min



	AXT560
20 °C	2 t
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 10 - 12 min



Grovsliiping: P120 - P220.
Til slutt: P240 - P360



Grunning
Grunnfyller
Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 250: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(b)) ferdig til bruk er maks. 250 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 250 gr./litr

Standex Spray Filler U1100


Produkter

Standex Spray Filler U1100

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty

Standex Thinner Polyester 11008

500 - 600 µm filmtykkelse inntil 1000µm er mulig



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Må ikke legges over 1K-primer, syregrunning eller overflater av termoplastisk akryl.
- Må ikke vannslipes.
- Polyestermaterialer har begrenset holdbarhet. Lagres kjølig og brukes innen 12 måneder for best resultat.
- Bland godt for hand før boksen settes i miksemaskin.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

