

Standox Etching Adhesion Primer U3100



Standox Etching Adhesion Primer U3100 er en allsidig, kromatfri 2K-heftgrunning med rengjørende egenskaper for stål, aluminium og galvaniserte underlag. Produktet blandes 1:1 med Standox Etching Adhesion Activator U3110. Det leveres også i en profesjonell sprayboks for hurtige reparasjoner av små flater.

- Transparent 2K syregrunning.
- Overlegne heftegenskaper.
- Førsteklasses korrosjonsbeskyttelse.
- Inngår i garantiarbeidet for reparasjon fra bilprodusentene.

Allsidig heftgrunning.




The Art of Refinishing.

Standex Etching Adhesion Primer U3100


Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort



Grunning		Herder	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
100 %	100	100 %	90
U3100		U3110	





Brukstid ved 20°C: 8 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk


Se produsentens instruksjoner



1 - 2 Strøk
med mellomavlftning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 30 min



	U3110
20 °C	30 min



2K Fyller

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr

Standex Etching Adhesion Primer U3100




Produkter

Standex Etching Adhesion Primer U3100

Standex Etching Adhesion Activator U3110

Produktblanding

Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standwin iQ og i hvert enkelt TDS.



**Teoretisk
dekk-evne**

DIN 4: 16 - 18 s ved 20°C

8 - 10 μm

90 m²/l ved 1 μm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse innstilling, sprøytetrykk osv.

Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel



Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Bruk kun plastbokser eller metallemballasje med innvendig belegg.
- Må overlakkeres innen 48 timer.
- Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
- Må ikke overlakkeres med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynn timer produkter.

Standex Etching Adhesion Primer U3100

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

