

Standex 1K Primer Filler U3010S



Standex 1K Primer Filler U3010S er en 1K grunning som er enkel å bruke, med fyllegenskaper som gir god korrosjonsbeskyttelse og god vedheft. For mindre reparasjoner og gjennomslipinger.

- Sertifisert for sveising.
- 1K syregrunning.
- God korrosjonsbeskyttelse.

Brukervennlig produkt med god korrosjonsbeskyttelse og optimale heftegenskaper.




The Art of Refinishing.

Standex 1K Primer Filler U3010S

Product preparation - application STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.





Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøtetest etter oppristing.



Ikke relevant



1 - 3 Strøk

med mellomavlftning: 5 min - 10 min




18 - 22 °C

30 min - 1 t



P800 - P1000



2K Fyller
Standex Basecoat + klarlakk
2K topplakk


VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 660: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 660 gr./litr


Standex 1K Primer Filler U3010S

Produkter

Standex 1K Primer Filler U3010S



10 - 30 µm



Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.
- Grunnet et stort antall varierende metallunderlag og fabrikkprosesser, er det anbefalt å utføre en test på aktuelt underlag dette for å forsikre at forarbeidet gir en garantert optimal vedheft
- Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag.
- Kun tillatt med tørrsliping for lett nedmatting.
- Må ikke overlakkeres med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynnbare produkter.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

