


Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200



Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200 er en universell 2K-grunnfyller for hurtigere reparasjoner av alle utvendige bildeler i plast, som er sikker å bruke. Den er klar til å sprøytes så snart den er ferdigblandet. Må kun brukes sammen med Standoflex 2K Plastic Hardener.

- Vått-i-vått-påføring eller kan brukes som slipefyller.
- Enkel å bruke.
- Påføring i et sprøytestrøk (One Visit Application).
- 2K-grunnfyller for 2-sjikts oppbygning på bildeler i plast.
- Effektiv prosess.
- God vedheft for alle utvendige bildeler i plast.

En tidsbesparende grunnfyller for plast.

STANDOX


The Art of Refinishing.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200


Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Nye utvendige vanlige deler av plast, temperering 60 min. 60-65 ° C / første rengjøring bruk en ultrafin slipepad fuktet i / sluttrengjøring, bruk en klut fuktet med.
Tørk godt av underlaget, dette for å fjerne alle typer urenheter. Foreta deretter umiddelbart avtørking med en ren klut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Fjern alle sporene av frigjøringsmidler grundig
Til reparasjon av vanlige eksteriørdeler av plast på bil, rengjort og slipt



Primer surfacer		Herder	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
1	100	1	73
U3200		PLASTIC HARDENER U3210	




Brukstid ved 20°C: 8 t - 10 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner




0.5 + 1
1 sprøyteoperasjon
1'ste: tynt og lukket
2'dre: normalt

siste avluftning: 20 min - 1 dag med 2K Topplakk / Standox Basecoat
siste avluftning: 45 min - 1 dag med Standohyd Plus Basecoat



P800 - P1000



Elastifisert 2K topplakk
Baselakk + elastifisert klarlakk

VOC-tilpasset

Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet


Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Produkter

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex 2K Plastic Hardener U3210

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.



25 - 30 µm

Teoretisk dekk-evne

195 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Materialet skal lagres i 20°C.
- Lakkerte plastdeler bør ikke rengjøres med høytrykksspyler de første seks ukene. Etter denne perioden må dysen holdes i en avstand på minst 30 cm fra objektet.
- Må overlakkeres innen maks. 24 timer.
- PE, PP og POM bør ikke overlakkeres, da det kan oppstå vedheftsproblemer.
- Bland godt for hand før boksen settes i miksemaskin.
- I land uten VOC-direktiv kan Standox Basecoat/Standocryl 2K Topcoat/Standocryl 2K Topcoat NEW også brukes.
- For detaljert informasjon om passende plastunderlag, se Standox Plastic Paint System TDS - SXPlasticSystem.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .