

Standex EP Primer Surfacer U7200



Standex EP Primer Surfacer U7200 er en epoksybasert, universell, kromatfri grunnfyller som gir korrosjonsbeskyttelse for stålunderlag og galvaniserte underlag. Den har veldig god holdbarhet. Den gir god isolasjon på termoplastiske underlag og er tilgjengelig i SprayMax-sprayboks for mindre reparasjoner og gjennomslippte områder. Resultatet kan sammenlignes med det man oppnår med en HVLP-sprøytepistol.

- God isolerende effekt.
- Egner seg for IR-tørking.
- Grunning for Standox Polyester Spray Plastic U1100 på sink.
- God holdbarhet ved lagring.
- Universell, epoksybasert grunnfyller.
- Blandes 3:1 med EP Hardener U7210.

Klassisk epoksybasert grunnfyller med veldig gode tekniske egenskaper.




The Art of Refinishing.

Standex EP Primer Surfacer U7200

Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjort. OBS: Pga store variasjoner i e-grunninger på markedet, kan kvaliteten variere mye. Derfor tilrådes lett sliping av e-grunningen.
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.



Primer surfacer		Herder		Tynner			
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
3	100	1	18	20 %	14	25 %	16
U7200		EP HARDENER U7210		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Brukstid ved 20°C: 3 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.6	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.6	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



Primer	Primer-surfacer
1 strøk	siste avluftning: 1 t - 2 t



Primer	Primer-surfacer
2K Fyller Polyester produkter	2K topplakk Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Standex EP Primer Surfacer U7200

Product preparation - application STANDARD SLIPING



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjort. OBS: Pga store variasjoner i e-grunninger på markedet, kan kvaliteten variere mye. Derfor tilrådes lett sliping av e-grunningen.
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.



Primer surfacer		Herder		Tynner			
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
3	100	1	18	20 %	14	25 %	16
U7200		EP HARDENER U7210		2K 10-20		VOC T 15-30	
				2K 15-25		VOC T 30-40	
				2K 20-25			
				2K 25-35			
				2K 35-40			



Brukstid ved 20°C: 3 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.6	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.6	0.7 bar	Forstøvningsstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Strøk mellom- og sluttavluftning: 5 min - 10 min



	U7210
20 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 3 - 5 min
Full styrke: 12 - 14 min



P400 - P600



2K topplakk
Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Standex EP Primer Surfacer U7200

Produkter

Standex EP Primer Surfacer U7200

Standex EP Hardener U7210

Standex Thinner 2K 10-20

Standex Thinner 2K 15-25

Standex Thinner 2K 20-25


Standex Thinner 2K 25-35

Standex Thinner 2K 35-40


Standex Thinner VOC 15-30

Standex Thinner VOC 30-40

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.



60 - 90 μm

**Teoretisk
dekk-
evne**

375 - 390 m^2/l ved 1 μm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristikk og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkeevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengjøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
- Må oversprøytes innen 2 timer hvis dekkklakken skal påføres i en vått-i-vått-prosess.
- Dette produkt gir tre måneders bestandighet mot vær og vind på bart stål med en tørrfilmtykkelse på 50 μm .
- Hvis det brukes EP Primer Surfacer som grunning på galvanisert metall, må den tørkes i 30 minutter i 60-65°C eller lufttørkes natten over og nedmattes før overlakking med polyesterprodukter.
- Fylleren kan innfarges inntil 10% med Standocryl VOC Topcoat. Tørke- og slipeegenskapene kan påvirkes.
- I land uten VOC-direktiv kan Standox Basecoat/Standocryl 2K Topcoat/Standocryl 2K Topcoat NEW også brukes.
- Må ikke legges over syregrunning.

Stadox EP Primer Surfacer U7200

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Stadox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Stadox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

