

Standofleet Multitoning Additive 5100



Standofleet er et lakksystem for nyttekjøretøyer som oppfyller EUs strenge VOC-krav. Standofleet Multitoning Additive 5100 for Standofleet Topcoat-systemet kan brukes sammen med dekkklakken Standofleet Medium Solid, og High Solid. Det egner seg for tynne striper, skrift og mindre overflater.

- Optimal flyt og glans i dekkklakken.
- Gir en ekstremt effektiv og økonomisk arbeidsflyt.
- Egner seg for tynne streker, skrift og små overflater.




Standofleet Multitoning Additive 5100


Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Grunning, grunnfyller eller fyller, slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfyller eller Fyller, uslipt i en vått-i-vått prosess
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



MS Topcoat

Topplakk	Herder	Tynner
4	1	20%
	FLT HSHard F	FLT Multit

HS Topcoat

Topplakk	Herder	Tynner
3	1	10-15%
	FLT HSHard F	FLT Multit

Brukstid ved 20°C: 25 min - 35 min



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	2 - 4 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1.5 - 2 Strøk siste avluftning: 45 min - 1 t



Eksisterende finish slipes lett (dersom den er eldre enn 24 timer) vannsliping med P600 - 800 korning eller med en fin slipepad.

VOC-tilpasset


Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Standofleet Multitoning Additive 5100

Produkter

Standofleet Multitoning Additive 5100

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.

Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

FLT HSHard F	Akselerert kort herder til påføring over små deler, eller til designlakkering (f.eks. striper) ved +20° til +25°C.
FLT Multit	Akselerert kort herder til påføring over små deler, eller til designlakkering (f.eks. striper) ved +20° til +25°C.

DIN 4: 20 - 22 s ved 20°C



Anmerkninger

- Ikke anbefalt å anvendes i underlags-sjikt, unntatt i Standofleet 2K-Sealer U2020.
- Dersom flere striper er påført og ovntørking av hvert sjikt, er mellomsliping påkrevet.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

