

Standoblue Booster MIX 100



Standoblue Booster MIX 100 støtter et overlegent topplakk utseende. Den forbedrer håndtering og bruk for en mer jevn overflate. Den anbefales kun i tette farger. Standoblue Booster MIX 100 bidrar til å oppnå en perfekt finish, spesielt i ekstreme (lav luftfuktighet) klimatiske forhold.

- På grunn av en bedre og mer homogen fukting av basecoat underlaget, blir applikasjonen lettere.
- Lett bruk av støvklut rett etter avlufting er mulig.
- Gir en silkemyk fin baselakk finish.
- Brukes kun i solide farger.
- Bedre klarlakk utseende.
- Ved ekstreme klimaforhold (lav fuktighet) sikrer Standoblue Booster en bedre filmoppbygging og unngår overflatefeil.




Standoblue Booster MIX 100

Product preparation - application med Standoblue Booster MIX100



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Refererer til original Standoblue Basecoat TDS og valgt kvalitet.



for 2-sjikt farger		Baselakk	Booster*	Viscosity adjuster
Standard	Tette farger	100	10%	10%
Standard	Effektfarger	100	-	20%

for 3-sjikt farger		Baselakk	Booster*	Standoblue Hardener 8550	Viscosity adjuster
Standard	Tette farger	100	10%	-	10%
2K herder	Tette farger	100	10%	5%	10%
Standard	Effektfarger	100	-	-	20%
2K herder	Effektfarger	100	-	5%	20%
Color Blend	Bunnfarge	100	-	5%	-

Super Høy effekt med Aluminium farger (inneholdende MIX130)			Baselakk	Booster*	Viscosity adjuster slow 8520
Standard	Effektfarger	100	-	-	50%

Med Standoblue Hardener		Baselakk	Booster*	Standoblue Hardener 8550	Viscosity adjuster
Xtreme Clearcoat K9600	Tette farger	100	10%	5%	10%
Motorrom / interiør	Tette farger	100	-	10%	10%
Xtreme Clearcoat K9600	Effektfarger	100	-	5%	20%
Motorrom / interiør	Effektfarger	100	-	10%	20%
Color Blend		100	-	5%	-

*Røres godt etter tilsetning av Standoblue Booster MIX100

Ikke bruk Standoblue Booster MIX 100 ved klima med høy luftfuktighet >50%

Refererer til original Standoblue Basecoat TDS og valgt kvalitet.

Anvendes samme arbeidsdag. Blandet farge må ikke lagres med tilsetning av Standoblue Booster MIX100.




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Refererer til original Standoblue Basecoat TDS til valgt kvalitet.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Refererer til original Standoblue Basecoat TDS til valgt kvalitet.

Se produsentens instruksjoner

1.5 Strøk

Refererer til original Standoblue Basecoat TDS og valgt kvalitet.



Om valg av tørkemetode, se egen side



Klarlakk

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC-innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Standoblue Booster MIX 100


Produkter

Standoblue Booster MIX 100

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.



12 - 25 µm



Refererer til original TDS og valgt kvalitet.



Rengjør etter bruk i en egnet pistolvasker for vannfortynnbare produkter

Anmerkninger

- Opprøring av Standoblue Booster MIX100 i miksemaskinen er ikke anbefalt. Ristes lett før bruk.
- Standoblue Booster MIX100 er utviklet for bruk ved kritiske forhold, f.kes. lav luftfuktighet og ovntørking.
- Ikke anvend Standoblue Booster MIX100 ved klima med høy luftfuktighet >50% rel. luftfuktighet.
- For informasjon om relevant påføringsprosesser, se aktuell original Standoblue Basecoat TDS.
- Etter tilsetning av Standoblue Booster MIX100 i Standoblue Basecoat, sørg for at denne blandingen blir rørt godt opp før tilsetning av Standoblue Viscosity Adjuster 8510/8520.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

