

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070



Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070 er en transparent heftprimer for bruk på plastunderlag. Den er enkel å bruke og gir et utmerket vedheft til de fleste utvendige plastunderlag.

- Gir utmerket vedheft til utvendige bildeler i plast.
- Kan påføres direkte på avfettet, plastunderlag.
- Klar til bruk.
- Radar capable
- Egnet for farging med STANDOMIX MIXING TINTS og STANDOX CLEARCOAT ADDITIVES
- Den er også tilgjengelig i en profesjonell sprayboks

Utmerket vedheft på plast




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

Product preparation - application



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Nye eksteriør plast deler, forvarmes i 60 min. 60-65°C / først rengjøring med en ultrafine pad godt fuktet med Standoflex Plastic Cleaner antistatic / ved siste rengjøring anvendes en klut godt fuktet med Standoflex Plastic Cleaner antistatic.

Tørk godt av underlaget, dette for å fjerne alle typer urenheter. Foreta deretter umiddelbart avtørring med en ren klut.

Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.

Fjern alle sporene av frigjøringsmidler grundig

Til reparasjon av vanlige eksteriørdeler av plast på bil, rengjort og slipt



Klar til bruk



Ikke relevant




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 - 2 Strøk

med mellomavlufning: 5 min
siste avluftning: 10 min - 15 min



2K Elastisk Fyller

VOC-tilpasset


Dette produktet omfattes ikke av VOC-direktivet

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

Produkter

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

2 - 5 μm



**Teoretisk
dekk-evne**

84 m²/l ved 1 μm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristikk og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Ristes før bruk.
- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Kan farges med Standomix Mixing Toners eller Standox Clearcoat Additives opp til maks. 5 %.
- For detaljert informasjon om passende plastunderlag, se Standox Plastic Paint System TDS - SXPlasticSystem.
- Lakkerte plastdeler bør ikke rengjøres med høytrykksspyler de første seks ukene. Etter denne perioden må dysen holdes i en avstand på minst 30 cm fra objektet.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

