

Standex SprayMax 2K Express Filler



Standex SprayMax 2K Express Filler to niezawierający izocyjanianu, dwuskładnikowy wypełniacz gruntujący w podręcznej puszcze z aerozolem. Został opracowany do stosowania z lakierami bazowymi Standohyd i Standoblue, jest idealny do mniejszych napraw.

- Krótki czas schnięcia.
- Łatwe szlifowanie.
- Długa żywotność.
- Aplikacja w dwóch lub trzech warstwach.
- Przeznaczony do niewielkich napraw.

Jakość Standox w puszcze z aerozolem.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 2K Express Filler

Product preparation - application STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Zdjąć czerwony przycisk znajdujący się na pokrywie i umieścić go w zaworze aktywującym na dnie puszk.
Wcisnąć zawór aktywujący do wewnątrz.
Po aktywacji ponownie wstrząsać aerozolem przez co najmniej dwie minuty.
Wykonać przetestny próbny po wstrząsaniu.



Utwardzany : 1 dzień



2 - 3 warstwy

końcowe odparowanie: 5 min - 10 min



20 °C


1 h - 1 h 30 min

60 - 65 °C


20 min - 25 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 min
Pełna moc: 8 min



P500 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Basecoat Transformer
2K Topcoat


Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 630: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 630 g/l.


Standex SprayMax 2K Express Filler

Produkty

Standex SprayMax 2K Express Filler



50 - 80 μm



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

