


Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020 to wolny od cynku i chromianów, jednoskładnikowy podkład gruntujący do zabezpieczania niewielkich miejsc przeszlifowanych do gołego metalu, w tym krawędzi i narożników. Produkt może być stosowany z lakierami bazowymi Standohyd Plus i Standoblue.

- Krótki czas odparowania międzywarstwowego.
- Możliwość Aplikacji w 1 Cyklu.
- Dobra przyczepność lakieru nawierzchniowego.
- Zanieczyszczenia należy usuwać miękką, bardzo drobną gąbką.

Podkład 1K Spotfill Primer U3020.


STANDOX
The Art of Refinishing.

Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Product preparation - application STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Małe miejsca przeszlifowań do czystego metalu, np. na krawędziach i rogach, tuż przed nałożeniem wodorozcieńczalnego lakieru bazowego.



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Wykonaj przetrysk próbny po wstrząsaniu.



Nie dotyczy




1 warstwa

końcowe odparowanie: 10 min - 15 min



W razie potrzeby usunąć wtrącenia przy użyciu ultra-delikatnej włókniny ściernej.



Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat + lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 730: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 730 g/l.


Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Produkty

Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5 µm



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetryskać w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.
- Standox 1K Spotfill Primer U3020 jest lekko przeźroczysty. Nie nanosić go do uzyskania pełnego krycia.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.