

Standocryl VOC Easy Clear K9510



Lakier bezbarwny Standocryl VOC Easy Clear K9510, w połączeniu z utwardzaczami VOC Easy Hardeners, ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Jest przeznaczony do różnych warunków panujących w warsztatach i zapewnia znakomity efekt końcowy. Produkt umożliwia gładką pracę.

- Lakier bezbarwny spełniający normy LZO, do aplikacji na bazę.
- Gotowy do użycia po dodaniu utwardzacza.
- Prosty w stosowaniu w większości warunków panujących w warsztatach.
- Aplikacja w 1 Cyklu.
- Spełnia normy LZO.

Prosty w użyciu lakier bezbarwny.



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Product preparation - application STANDARD - EASY VOC



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Basecoat Transformer: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



L.bezbar.		Utwardzacz	
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
2	100	1	52
K9510		VOC EASY 5-15 * VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40	


* Please note, if Hardener VOC EASY 5-15 is used - potlife is limited to 30 min./20°C

Czas żelowania w 20°C: 30 min - 2 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



0.5 + 1	z zachowaniem czasu odparowania
1 tok pracy	międzywarstwowego: 0 min - 2 min
1 warstwa: cienka i zamknięta	końcowe odparowanie: 5 min - 10 min
2 warstwa: normalna	



	VOC EASY 5-15 / 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 h - 16 h
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Produkty

Standocryl VOC Easy Clear K9510


Standex Hardener VOC Easy 5-15

Standex Hardener VOC Easy 10-20

Standex Hardener VOC Easy 20-30


Standex Hardener VOC Easy 30-40

Mieszanie produktu




Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standowin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu. Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

VOC EASY 5-15	Przyspieszony bardzo szybki utwardzacz najbardziej odpowiedni do napraw punktowych Micro Repair, napraw miejscowych oraz napraw elementów. Zalecany do chłodniejszych warunków aplikacji, np. 5-15°C. Uwaga: Utwardzacz powoduje ograniczoną żywotność mieszaniny 30 min/20°C.
VOC EASY 10-20	Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany przy chłodniejszych warunkach aplikacji np. 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zalecany dla temperatur aplikacji 20-30°C.
VOC EASY 30-40	Wolny utwardzacz odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany również w gorących klimatach np. 30-40°C.




ISO 4: 45 - 57 s w 20°C
DIN 4: 18 - 21 s w 20°C



50 - 60 µm

Teoretyczna wydajność

485 - 490 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Standocryl VOC Easy Clear K9510 może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez międzyszlifowania

Standocryl VOC Easy Clear K9510



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem oraz wodą i utraci swe właściwości utwardzające.
- Dodać do lakieru bezbarwnego 15% dodatku uelastyczniającego Stadox Plasticiser 5660. Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem nie ulegają zmianie.
- W krajach gdzie nie obowiązuje legislacja LZO można zastosować również lakier bazowy Stadox Basecoat.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Stadox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Stadox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

