

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010



Standex Fibre Body Filler For Zinc U1010 to wzmacniony włóknem szklanym wypełniacz. Wykazuje doskonałą przyczepność do powierzchni metalowych i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym, a także do utwardzonej, starej warstwy lakierniczej. Produkt zapewnia łatwą aplikację i szlifowanie.

- Gruboziarnista szpachla poliestrowa wzmocniona włóknami szklanymi.
- Może być stosowana do napraw niewielkich przedziewiałych miejsc.
- Do blach stalowych, podłoży na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), tworzyw wzmocnionych włóknami szklanymi oraz aluminium.
- Możliwość stosowania na podłożach galwanizowanych.




The Art of Refinishing.

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone



Szpachla	Utwardzacz
Wagowo	Wagowo
100	2
U1010	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 5 min




Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.




	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



P60 - P80



2K poliestrowa Szpachla

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


Produkty

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Mieszanie produktu

Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.



U1120 red / BPO Red	Standardowa pasta utwardzająca dla konkretnych szpachli poliestrowych Standox.
U1120 blue / BPO	Zalecany dla konkretnych szpachli poliestrowych Standox. Głównie stosowany przy wyższych temperaturach aplikacji.

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.



Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące Wash Primer lub niedobrze utwardzone pokrycia lakiernicze.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Zastosowanie: dziury
Podłoże: części nadwozia, które nie spełniają funkcji nośnych
Małe dziurki o średnicy do ok. 1 cm
Wypełnić i wyszpachlować używając szpachli Standox Fibre Body Filler U1010 do podłoży ocynkowanych.
Duże uszkodzenia
 - Użyć maty szklanej (wielkość oczek 1-2 mm).
 - Mata powinna wystawać 5-10 cm poza miejsce naprawy.
 - Miejsce naprawy wypełnić przy użyciu szpachli do podłoży ocynkowanych Standox Fibre Body Filler U1010, następnie na świeżą jeszcze szpachlę Standox Fibre Body Filler U1010 położyć matę szklaną.
 - Po 10-20 min. w temperaturze 20°C nałożyć szpachlę do podłoży ocynkowanych Standox Fibre Body Filler U1010 wychodząc poza brzeg maty.

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

