

Standex Etching Adhesion Primer U3100



Standex Etching Adhesion Primer U3100 to wszechstronny, pozbawiony chromianów, kwasoutwardzalny grunt reagujący do powierzchni stalowych, wykonanych z aluminium oraz podłoży galwanizowanych. Jest mieszany w proporcji 1:1 z utwardzaczem Standox Etching Adhesion Activator U3110. Jest również dostępny w aerozolu do szybkich napraw na niewielkich powierzchniach.

- Bezbarwny, dwuskładnikowy podkład wytrawiający.
- Znakomita przyczepność.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Aprobowany przez producentów samochodów.

Uniwersalny grunt reagujący.




The Art of Refinishing.

Standex Etching Adhesion Primer U3100


Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona



Grunt		Utwardzacz	
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
100 %	100	100 %	90
U3100		U3110	



Czas żelowania w 20°C: 8 h




	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
patrz instrukcja producenta			



1 - 2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min
końcowe odparowanie: 30 min



	U3110
20 °C	30 min



2K Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(c)(780) 780: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(c)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 780 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 780 g/l.


Standex Etching Adhesion Primer U3100

Produkty


Standex Etching Adhesion Primer U3100

Standex Etching Adhesion Activator U3110


Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standwin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 16 - 18 s w 20°C



8 - 10 μm

**Teoretyczna
wydajność**

90 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Używać tylko puszek z tworzyw sztucznych lub puszek metalowych powlekanych od wewnątrz.
- Maksymalny czas przed pokrywaniem wynosi 48 godzin.
- Nie stosować na lakiery termoplastyczne.
- Dokładnie wymieszać ręcznie przed umieszczeniem puszk na mieszalniku.
- Nie pokrywać produktami poliestrowymi, epoksydowymi lub wodorozcieńczalnymi.

Standex Etching Adhesion Primer U3100

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

