Standox VOC System Filler U7540



Wypełniacz Standox VOC System Filler U7540 to ekonomiczny produkt oferujący znakomite właściwości. Nie zawiera chromianów i jest bardzo uniwersalny. Jest łatwy w aplikacji niemal na każdym podłożu, od przygotowanych fabrycznie powierzchni, po przeszlifowane podłoża poliestrowe. Wypełniacz Standox VOC System Filler U7540 charakteryzuje się znakomitą stabilnością pionową i zapewnia dobre właściwości wypełniające.

- Łatwe szlifowanie.
- Dobre właściwości wypełniające.
- Dobre właściwości izolujące.
- Spełnia normy LZO.
- Optymalna przyczepność lakieru nawierzchniowego.


STANDOX
The Art of Refinishing.

Standox VOC System Filler U7540

Product preparation - application STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, oczyszczone i przeszlifowane



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Zdjąć czerwony przycisk znajdujący się na pokrywce i umieścić go w zaworze aktywującym na dnie puszki.
Wcisnąć zawór aktywujący do wewnątrz.
Po aktywacji ponownie wstrząsać aerozolem przez co najmniej dwie minuty.
Wykonaj przetrysk próbny po wstrząsaniu.



Utwardzany : 8 h




18 - 22 °C	3 h - 4 h
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 10 - 15 min



P500 - P600



2K Topcoat
L. bazowy + L. bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 620: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 620 g/l.


Standox VOC System Filler U7540

Produkty

Standox VOC System Filler U7540



50 - 70 µm



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetryskać w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.