

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 to rozcieńczalnik do cieniowania starych i oryginalnych powłok lakierniczych. Produkt jest idealny do stosowania z nowej generacji lakierami bezbarwnymi Standocryl.

- Niewidoczne przejście pomiędzy starą a nową powłoką lakierniczą.
- Doskonale rozcieńcza stare i oryginalne powłoki lakiernicze.
- Dedykowany w szczególności do stosowania z lakierami bezbarwnymi nowej generacji - Standocryl.
- Łatwe polerowanie.

Rozcieńczalnik do cieniowania do nowej generacji lakierów bezbarwnych Standocryl.




Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:	
2K Utwardzany	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K Utwardzany	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Zgodny z przepisami LZO

Nie dotyczy

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Puszka spray



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:


2K Utwardzany	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
---------------	--

2K Utwardzany	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
---------------	--

2K Utwardzany	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070
---------------	---------------------------------------

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.

Nie dotyczy



Zgodny z
przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 810: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 810 g/l.

Standex Performance Blend 5730

Metoda cieniowania dla lakierów bezbarwnych Standocryl VOC



Poleruj strefę cieniowania przy użyciu gruboziarnistej pasty polerskiej i usuń wszystkie pozostałości. Przeszlifuj przejście do obszaru uszkodzenia przy użyciu np. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc lub podobnych materiałów ściernych od innych dostawców. Wyczyść powierzchnię szlifowaną i polerowaną za pomocą zmywacza Standox Precleaner 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Nanieść w cienkich warstwach czysty Performance Blend 5730 na zmatowaną powierzchnię strefy cieniowania (w przypadku stosowania pistoletu natryskowego zmniejszyć ciśnienie na wejściu). Rozpuścić mgłą natryskową i wygładzić przejście lakieru bezbarwnego. Wysuszyć zgodnie z kartą techniczną TDS używanego lakieru bezbarwnego. Dodatkowe suszenie strefy cieniowania pod promiennikiem podczerwieni IR może zmniejszyć ryzyko wałkowania się krawędzi podczas polerowania.




W razie potrzeby po wysuszeniu i schłodzeniu, w zależności od jakości wykończenia jakie ma zostać osiągnięte, lekko przeszlifuj strefę przejścia stosując np. 3M Trizact P3000 lub podobny produkt. Poleruj za pomocą obrotowej maszyny do polerowania. Upewnij się, że kontrolujesz nacisk i kierunek obrotu od zamkniętego filmu lakieru nawierzchniowego do obszaru cieniowania.

Standex Performance Blend 5730

Produkty

Standex Performance Blend 5730

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standwin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

