

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S



SprayMax Silicone Remover 6620S to mieszanka wolno odparowujących rozcieńczalników organicznych. Dzięki swoim właściwościom antystatycznym usuwa pozostałości po olejach i smarach z zarówno metalowych, jak i plastikowych powierzchni.

- Wysokiej jakości, uniwersalny odtłuszczacz.
- Również do elementów z tworzyw sztucznych.
- Aerosol 400 ml.

Uniwersalny środek usuwający pozostałości po olejach i smarach z metalowych i plastikowych powierzchni.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru nieprzeszlifowana.
Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
OEM grunt (e-coat), nieprzeszlifowany.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Stal ocynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.

Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.


Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Nigdy nie pozwól, aby Standox Spray Max Silicone Remover 6620S odparował samoistnie z powierzchni. Przygotowuj naraz tylko jeden mały obszar.



Odległość natrysku: zachować odległość 15 - 20 cm.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(a)(850) 770: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 770 g/l.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Przygotowanie tworzyw sztucznych



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych


Nowe typowe części zewnętrzne samochodu z tworzywa sztucznego, wygrzewane przez 60 min. w 60-65°C / pierwsze czyszczenie za pomocą ultra drobnej włókniny ściерnej nasączonej Standox Spray Max Silicone Remover 6620S / końcowe czyszczenie szmatką zwilżoną Standox Spray Max Silicone Remover 6620S.

Wytrzyj powierzchnię, aby obluzować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściерeczką.

Często zmieniać ściерeczki, nigdy nie używać brudnych ściерeczek.



Odległość natrysku: zachować odległość 15 - 20 cm.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(a)(850) 770: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 770 g/l.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.


Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Nigdy nie pozwól, aby Standox Spray Max Silicone Remover 6620S odparował samoistnie z powierzchni. Przygotowuj naraz tylko jeden mały obszar.



Odległość natrysku: zachować odległość 15 - 20 cm.



Nie dotyczy

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Produkty

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

