

Standoflex Plastic Primer U3060S



Standoflex Plastic Primer U3060 to jednoskładnikowy grunt do trójwarstwowego lakierowania tworzyw sztucznych. Jest łatwy w użyciu i oferuje dobrą przyczepność do najczęściej stosowanych zewnętrznych elementów samochodowych z tworzywa sztucznego.

- Łatwy w użyciu.
- Znakomita przyczepność do najczęściej stosowanych zewnętrznych elementów samochodowych z tworzywa sztucznego.
- Jednoskładnikowy podkład do trójwarstwowego lakierowania tworzyw sztucznych.

Jednoskładnikowy podkład do aplikacji na elementach z tworzyw sztucznych.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Primer U3060S


Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Nowe, zewnętrzne części samochodowe z typowych tworzyw sztucznych, wygrzewać przez 60 min w temp. 60-65°C/ pierwsze czyszczenie wykonać przy użyciu drobnej włókniny ściерnej nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych/ czyszczenie końcowe wykonać przy użyciu niepylącej ściерeczki nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych
Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Wykonaj przetrysk próbny po wstrząsaniu.



Nie dotyczy




1 - 2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min

1 warstwa

końcowe odparowanie: 10 min - 15 min



2K Uelastyczniony Podkład


Zgodny z
przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 730: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 730 g/l.

Standoflex Plastic Primer U3060S

Produkty

Standoflex Plastic Primer U3060



1 - 2 μm

Teoretyczna wydajność

90 - 95 m^2/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzaczy i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

