

# Standex Stone Chip Primer U3300



**Podkład Standox Stone Chip Primer U3300 na bazie wody umożliwia odtworzenie właściwych struktur na nadkolach i progach samochodowych. Idealny do stosowania przed aplikacją lakierów bazowych Standohyd i Standohyd Plus Basecoat, jak również lakierów bazowych Standox.**




**The Art of Refinishing.**

# Standex Stone Chip Primer U3300

## Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona  
W pełni utwardzone Podkłady 2K lub epoksydowy podkład gruntujący 2K



| Metoda aplikacji          | U3300 (Stone Chip Primer) | Rozcieńczalnik |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                           | Objętościowo              | Objętościowo   |
| Gładka powierzchnia       | 100%                      | ≤ 10%          |
| Strukturalne powierzchnie | 100%                      | 0%             |
|                           | Stone Chip Primer czarny  | Woda Dem.      |



Nie dotyczy



|                             | Dysza natryskowa | Ciśnienie natrysku |                      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Compliant                   | 1.5 - 2          | 1.5 - 2 bar        | ciśnienie wlotowe    |
| HVLP                        | 1.5 - 2          | 0.7 bar            | ciśnienie atomizacji |
| Natrysk wysokociśnieniowy   | -                | 3 - 4 bar          | ciśnienie wlotowe    |
| patrz instrukcja producenta |                  |                    |                      |



2 - 3 warstwy przed wygrzewaniem: 35 min - 40 min



|            | 150μ             | 300μ            |
|------------|------------------|-----------------|
| 20 °C      | 2 h - 2 h 30 min | 12 h - 16 h     |
| 60 - 65 °C | 30 min - 35 min  | 30 min - 35 min |



2K Topcoat  
Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat + lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(e)(840) 130: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 130 g/l.

# Standex Stone Chip Primer U3300


## Produkty

Standex Stone Chip Primer U3300

## Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standwin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



150 - 300  $\mu\text{m}$

### Teoretyczna wydajność

525 m<sup>2</sup>/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić pistolet po użyciu produktów wodorozcieńczalnych przy zastosowaniu odpowiedniego środka myjącego.

## Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- W krajach gdzie nie obowiązuje legislacja LZO do pokrywania można zastosować także lakier bazowy Standox Basecoat / lakier nawierzchniowy Standocryl 2K Topcoat/ Standocryl 2K Topcoat NEW.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

