

Standex EP Primer Surfacer U7200S



Standex EP Primer Surfacer U7200S to uniwersalny wypełniacz gruntujący na bazie żywicy epoksydowej, niezawierający chromianu. Produkt zapewnia doskonałą ochronę przed korozją na podłożach stalowych i galwanizowanych. Charakteryzuje go długa żywotność. Oferuje dobre właściwości izolacyjne na podłożach termoplastycznych. Produkt odpowiedni do mniejszych napraw oraz do stosowania na przeszlifowanych powierzchniach.

- Dobre właściwości izolujące.
- Możliwość suszenia promiennikiem.
- Długa żywotność.
- Uniwersalny wypełniacz gruntujący na bazie żywicy epoksydowej.

Klasyczny wypełniacz gruntujący na bazie żywicy epoksydowej o bardzo dobrych parametrach technicznych.




Standex EP Primer Surfacer U7200S

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Stal ocynkowana lub aluminium przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowane wykańczając lub nie przeszlifowane i dokładnie oczyszczone. Ze względu na szeroki asortyment powłok elektroforetycznych dostępnych na rynku, ich właściwości mogą się zasadniczo różnić między sobą. Z tego powodu zalecane jest jej zeszlifowanie.
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczając.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Zdjąć czerwony przycisk znajdujący się na pokrywie i umieścić go w zaworze aktywującym na dnie puszk.
Wcisnąć zawór aktywujący do wewnątrz.
Po aktywacji ponownie wstrząsnąć aerozolem przez co najmniej dwie minuty.
Wykonaj przetrzask próbny po wstrząśnieniu.



Utwardzany : 4 dni
Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć.



2 - 3 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min



18 - 22 °C

12 h - 16 h

60 - 65 °C

45 min - 50 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 20 min



P500 - P600



2K Topcoat
Standex Basecoat + lakier bezbarwny
Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Basecoat Transformer + Lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(e)(840) 650: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 650 g/l.

Standex EP Primer Surfacer U7200S

Produkty

Standex EP Primer Surfacer U7200S

50 - 70 µm



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Nie może być nakładany na grunty zawierające kwas.
- Szpachle poliestrowe mogą być nanoszone na utwardzone i przeszlifowane epoksydowe podkłady gruntujące.
- Ze względu na dużą liczbę stopów metali względnie procesu technologicznego ich wytwarzania, rekomendowane jest wykonanie wstępnego testu na podłożu, aby potwierdzić, że obróbka wstępna jest wystarczająca i gwarantuje doskonałą przyczepność.
- Jeżeli Standox EP Primer Surfacer U7200 jest stosowany w jednej warstwie jako grunt na ocynkowany metal, to szpachlę natryskową Standox Spray Filler U1100 może nakładać tylko na wyschnięty na wskroś i lekko przeszlifowany Standox EP Primer Surfacer U7200 po suszeniu 30 min / 60 - 65°C temperatura panelu lub po suszeniu na powietrzu przez noc / 18-22°C albo po suszeniu pod promiennikiem IR.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

