

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580



Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 är startskottet för en ny era inom klarlack, med den senaste innovativa och patentsökta Axalta Coating Systems-tekniken, där fuktighet är en viktig del av torkprocessen. Energisnål och extremt snabb torkning är utmärkande för den här klarlacken. Applicering kan utföras i en enda process, och klarlacken ger enastående glans och perfekt flöde. Maximal effektivitet kombinerat med optimalt topplacksutseende.

- Mycket hållbar topplack.
- Extremt kort torktid även vid låg temperatur (15 min. vid 40 °C).
- Torkar extremt snabbt i rumstemperatur (45–60 min. vid 20 °C).
- Utmärkt för applicering i ett enda steg (One Visit Application).
- Energibesparande tack vare mycket kort torktid.
- Särskilda StandoX Xtreme-härdare finns för torkning i ugn eller rumstemperatur.
- VOC-godkänd.

Supersnabb.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580


Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Activated Standoblue Basecoat / Activated Standohyd Plus Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	50
K9580		4570 (XTREME HARDENER FAST) *** 4580 (XTREME HARDENER) ** 4590 (XTREME HARDENER SLOW) *	

* Basecoat must be activated, change to a faster setting, if drying is too slow - when weather is dry.

** Basecoat must be activated, change to a slower setting, if there is a risk of defects - when weather is humid, change to a faster setting, if drying is too slow - when weather is dry.

*** Basecoat must be activated, change to a slower setting, if there is a risk of defects - when weather is humid.




Pot life vid 20°C : 1 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

slutavluftning: 5 min - 10 min



För torkalternativ, se detaljerad sida.

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Produkter

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580



Standox Xtreme Hardener 4580

Standox Xtreme Hardener Fast 4570


Standox Xtreme Hardener Slow 4590

Produktmix

Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.



DIN 4: 13 - 15 s vid 20°C




45 - 55 µm



Utomhustemperatur			
	< 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Lufttorkning (inte under 10°C) 40-60 min / 20°C	Standox Xtreme Härdare snabb 4570	Standox Xtreme Härdare 4580	Standox Xtreme Härdare långsam 4590
Ugnstorka 10-15 min vid 40-45°C	Standox Xtreme Härdare 4580	Standox Xtreme Härdare 4580	Standox Xtreme Härdare långsam 4590
Valfritt: Ugnstork 5-10 min / 60-65°C	Standox Xtreme Härdare 4580	Standox Xtreme Härdare långsam 4590	

Byt till en långsammare inställning om det är risk för defekter - vid fuktig väderlek.
Byt till snabbare sammansättning om torkningen är för långsam - vid torr väderlek.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
 - Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
 - Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
 - Luftfuktigheten har en påskyndande påverkan på torkning och potlife.
 - Efter att en burk med klarlack eller härdare öppnats, är det rekommenderat att använda materialet inom 1 månad.
 - Burkarna med klarlack och härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då båda produkterna reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
 - Applikation endast tillsammans med Xtreme Hardener 4570 / 4580 / 4590 / 4595.
 - Polering: Förbered med finaste möjliga slippapper.
 - I länder utan VOC direktiv så kan härdartillsatt Standox Basecoat användas.
 - 20% Standox Härdare MS + 30% Standox MSB Thinner.
 - 15% Standox Hardener HS + 40% Standox MSB Thinner.
 - 10% Standox Hardener VOC + 45% Standox MSB Thinner.
 - Använd inte Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 med Standox Plasticiser 5660 eller Standox Special Matt 5630 eller Standox Clearcoat Additives.
 - Standohyd Plus Basecoat måste aktiveras med 5% Standohyd Plus Special Additive 8050 direkt före applicering.
 - Standoblue Color Blend 8570 / 8580 behöver aktiveras med 5% Standoblue Hardener 8550 innan applicering.
 - Standoblue Basecoat måste aktiveras med 5% Standoblue Hardener 8550 direkt innan applicering.
 - Standohyd Plus Color 8070 Blend måste aktiveras med 5% Standohyd Special Additive 8050 innan applicering.
-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningsen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och utan inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

