

Standox Spray Filler U1100



Standox Polyester Spray Filler U1100 är ett tjockskiktssprayspackel som kan ersätta vanlig spackling och användas som spraybart finspackel.

- Sprayfyller.
- Lätt att slipa.
- Porfri finish.
- Kan användas som finspackel.




The Art of Refinishing.

Standex Spray Filler U1100

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Helt genomhärdad 2K Filler eller Epoxy Primer-Surfacer slipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Stål, galvaniserat stål och lättaluminium, slipad och rengjord, lackerad med primer eller överlackerad med 2K Filler



Stopper		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
100	100	5	3.6	0 - 5%	0 - 5%
U1100		AXT560		11008	



Pot life vid 20°C : 20 min - 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	2 - 2.5	2 - 3 bar	spruttryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 5 sprutvarv
utan mellanavlufning
före ugnstork: 5 min - 10 min



	AXT560
20 °C	2 tim
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 10 - 12 min



Grovslipning: P120 - P220
Finslipning: P240 - P360



Primer
Primer-Surfacer
Filler

VOC anpassad

2004/42/IIB(b)(250) 250: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 250 g/l

Standex Spray Filler U1100


Produkter

Standex Spray Filler U1100

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty

Standex Thinner Polyester 11008

500 - 600 µm filmtjocklekar upp till 1000µm är möjligt



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller termoplastiska acrylytor.
- Använd inte vattenslipning
- Polyester material har en begränsad lagringstid. Förvara kallt, och användning inom 12 månader för bästa resultat.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

