

Standex SprayMax 2K Express Filler



Standex SprayMax 2K Express Filler är en isocyanat-fri 2K primer filler i en sprayburk. Den har speciellt utvecklats för att användas med Standohyd och Standoblue Basecoats och passar utmärkt för småreparationer.

- För alla ändamål
- Bra fyllförmåga
- Bra vertikal stabilitet

Den välkända Standox kvaliteten i en sprayburk.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 2K Express Filler



Product preparation - application STANDARD





Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord




1. Skakas före användning. (i minst två minuter)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.



Gör ett sprutprov efter skakning.



Aktiverad: 1 dag



2 - 3 sprutvarv

slutavlufning: 5 min - 10 min



20 °C


1 tim - 1 tim 30 min

60 - 65 °C


20 min - 25 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 min



P500 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer
2K Topcoat

VOC anpassad


2004/42/IIB(e)(840) 630: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 630 g/l

Standex SprayMax 2K Express Filler

Produkter

Standex SprayMax 2K Express Filler

50 - 80 µm



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

