

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



Standex 1K Spotfill Primer U3020 är en zink-kromatfri 1K-primer för små genomslipningar till bar metall, inklusive kanter och hörn. Det kan överbeläggas med Standohyd Plus och Standoblue Basecoat.

- Korta avluftningstider.
- Applicering i en enda sprayprocess (One Visit Application).
- Bra uppbärande förmåga för topplacken.
- Avlägsna överflöd med mjuk, ultrafin fin pad.

1K Spotfill Primer U3020.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Product preparation - application STANDARD




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Små genomslipningar ner till bar metall, t.ex på kanter och hörnonr, omedelbart före applicering av vattenburen baslack



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt




1 sprutvarv

slutavluftning: 10 min - 15 min



Vid behov slipa lätt med en soft pad ultra-fine.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack


VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 730 g/l


Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Produkter

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5 µm



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.
- Standox 1K Spotfill Primer U3020 är nästan transparent. Applicera inte till full täckning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

