

Standocryl VOC Easy Clear K9510



Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan användas för en rad olika uppgifter, med specialhärdare av typen VOC Easy. Produkten kan användas under i stort sett alla verkstadsförhållanden och levererar bra resultat. Det är lättare när saker är okomplicerade.

- VOC-godkänd klarlack för klarlack-över-baslacksystem.
- Klar att spreja efter tillsättning av härdare.
- Enkel att använda under i stort sett alla verkstadsförhållanden.
- Applicering i ett enda steg (One Visit Application).
- VOC-godkänd.

Okomplicerad.



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Product preparation - application STANDARD - EASY VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer: Ytorna måste torkas / avluftas enligt TDS innan applicering.

Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	52
K9510		VOC EASY 5-15 * VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40	


* Please note, if Hardener VOC EASY 5-15 is used - potlife is limited to 30 min./20°C

Pot life vid 20°C : 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tät
2: normal
med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min



	VOC EASY 5-15 / 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Produkter

Standocryl VOC Easy Clear K9510


Standex Hardener VOC Easy 5-15

Standex Hardener VOC Easy 10-20

Standex Hardener VOC Easy 20-30

Standex Hardener VOC Easy 30-40


Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

VOC EASY 5-15	Accelererad mycket snabb härdare som är mest lämplig för Micro Repair, spot och panel reparationer. Rekommenderas för svalare applikationsförhållanden, t.ex +5 till +15°C. Obs: Denna härdare ger en begränsad potlife till 30 min/20°C.
VOC EASY 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Mediumhärdare lämplig för små och medelstora reparationer. Rekommenderas vid applikationstemperaturer mellan 20-25°C.
VOC EASY 30-40	Långsam härdare för medel till stora reparationer. Rekommenderas vid temperaturer mellan 30-40°C.



ISO 4: 45 - 57 s vid 20°C
DIN 4: 18 - 21 s vid 20°C




50 - 60 µm

Teoretisk täckföråga

485 - 490 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
 - Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
 - Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
 - Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
 - 15% Standox Plasticiser 5660 kan tillsättas till klarlacken. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning är oförändrat.
 - I länder utan VOC direktiv kan även Standox Basecoat användas.
-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

