

Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010

Standox Fibre Body Filler For Zinc U1010 är en glasfiberförstärkt fyller. Den har god vidhäftning på plåt och glasfiberförstärkt plast, liksom på befintlig härdad färg. Den är enkel att applicera och slipa.



- Grovt glasfiberförstärkt polyesterspackel.
- Kan användas för att reparera små rosthål.
- Lämpligt för stålplåt, UP (omättad polyester), glasfiberförstärkt plast och aluminium.
- Lämpligt för galvaniserade underlag.




The Art of Refinishing.

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda



Stopper	Härdare
Vikt	Vikt
100	2
U1010	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Pot life vid 20°C : 4 min - 5 min




Applicera en slät film direkt efter blandning, undvik luftinneslutning.




	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 - 3 min



P60 - P80



2k Polyester Stopper

VOC anpassad

2004/42/IIB(b)(250) 150: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 150 g/l

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


Produkter

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

BPO Härdar pasta blå
BPO Härdar pasta röd
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Produktmix

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.



U1120 red / BPO Red	Standard härdarpasta för dedikerade Standox polyesterspackel.
U1120 blue / BPO	Rekommenderad för dedikerade Standox polyester spackel. Används vanligen vid högre applikationstemperatur.

Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.



Anvisningar

- Tillsätt inte mer härdare än rekommenderat för att undvika genomblödning och fläckmarkering.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller ej genomhärdad lackering.
- Använd inte vattenslipning
- Härdningstemperatur bör vara minst +5°C.
- Applikation : Hål
Underlag: Inga bärande delar på fordonet
Små hål upp till c:a 1 cm i diameter
Fyll i och täck ytan med Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010.
Större skador
 - Använd glasfibermatta (1-2 mm nät).
 - Denna skall täcka 5-10 cm över kanterna av skadan.
 - Fyll skadestället med Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010. Glasfibermattan pressas sedan i ny applicerad Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010.
 - Efter 10-20 min vid 20°C applicera Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010 över glasfibermattan och bred ut över kanterna.

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningsen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

