

Standex VOC System Filler U7540



Standex VOC System Filler U7540 är högeffektiv och mycket ekonomisk. Produkten är kromatfri och perfekt för universell användning. Den kan enkelt appliceras på nästan alla underlag, från fabriksprimade till slipade Standox polyesterunderlag. Standox VOC System Filler U7540 har extremt hög vertikal stabilitet, torkar snabbt, ger bra uppbyggnad och härdar mycket bra. Även i tjocka skikt förblir ytan fri från blåsor. Goda fyllnadsegenskaper säkerställer att ytan blir lätt att slipa – våt eller torr – och ger mycket hållbar topplack, så att du sparar tid och pengar. Kan täckas med högsolida topplacker och konventionella eller vattenbaserade baslack.

- Lätt att slipa.
- Bra fyllnadsegenskaper.
- Bra isoleringsegenskaper.
- VOC-godkänd.
- Optimal hållbarhet för topplack.




The Art of Refinishing.

Standex VOC System Filler U7540





Product preparation - application STANDARD




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiber polyesterytor, fria från släppmedel, rengjorda och slipade



1. Skakas före användning. (i minst två minuter)
 2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
 3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
 4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.
- Gör ett sprutprov efter skakning.



Aktiverad: 8 tim



18 - 22 °C


3 tim - 4 tim

60 - 65 °C


30 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 10 - 15 min



P500 - P600



2K Topcoat
Baslack + klarlack

VOC anpassad



2004/42/IIB(e)(840) 620: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 620 g/l

Standex VOC System Filler U7540

Produkter

Standex VOC System Filler U7540

50 - 70 µm



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

