

Standex Easy Filler U7010



Standex Easy Filler U7010 är en slipbar 2K-surfacer med oöverträffad vertikal stabilitet för effektiv lackering av personbilar. Det är lättare när saker är okomplicerade.

- Bra vertikal stabilitet.
- Bra fyllnadsegenskaper.
- Enkel att slipa.
- Slipbar 2K-fyller.




The Art of Refinishing.

Standex Easy Filler U7010

Product preparation - application STANDARD SANDING VOC EASY



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med <Wash Primer > eller Epoxy Primer
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiber polyesterfria, fria från släppmedel, rengjorda och slipade



Filler		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
6	100	1	11	10 %	7
U7010		VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	



Pot life vid 20°C : 1 tim - 1 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 4 sprutvarv

mellanavluftning till matt
slutavluftning: 5 min - 10 min



	VOC Easy 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 3 min
Full effekt: 10 min



P400 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + klarlack
2K Topcoat
Standex Basecoat + Klarlack

VOC anpassad


2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Standex Easy Filler U7010

Product preparation - application STANDARD SANDING MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med <Wash Primer >eller Epoxy Primer
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiber polyesterytor, fria från släppmedel, rengjorda och slipade



Filler		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
4	100	1	15	0 - 10 %	0 - 7
U7010		MS 5-15		2K 10-20	
		MS X 5-25		2K 15-25	
		MS X 15-30		2K 20-25	
		MS 25-40		2K 25-35	
		EASY MS 10-20		2K 35-40	
		EASY MS 20-30		EASY T 15-30	



Pot life vid 20°C : 45 min - 1 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 4 sprutvarv

mellanavluftning till matt
slutavluftning: 5 min - 10 min



	MS 5-15/25-40 / MS X 5-25/15-30 / EASY MS 10-30
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 3 min
Full effekt: 10 min



P400 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + klarlack
2K Topcoat
Standex Basecoat + Klarlack

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Stadox Easy Filler U7010

Produkter

Stadox Easy Filler U7010

Stadox Hardener Easy MS 10-20

Stadox Hardener Easy MS 20-30

Stadox Hardener MS 25-40

Stadox Hardener MS 5-15

Stadox Hardener MS X 15-30

Stadox Hardener MS X 5-25

Stadox Hardener VOC Easy 10-20

Stadox Hardener VOC Easy 20-30

Stadox Hardener VOC Easy 30-40

Stadox Thinner 2K 10-20

Stadox Thinner 2K 15-25

Stadox Thinner 2K 20-25


Stadox Thinner 2K 25-35

Stadox Thinner 2K 35-40

Stadox Thinner Easy 15-30

Standex Easy Filler U7010

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standwin IQ och i specifik TDS.

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

VOC EASY 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Mediumhärdare lämplig för små och medelstora reparationer. Rekommenderas vid applikationstemperaturer mellan 20-25°C.
VOC EASY 30-40	Långsam härdare passande för medium till stora reparationer. Rekommenderas också för varma klimat t.ex. 30-40°C.
MS 5-15	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro och fläckbättringar. Rekommenderad för låga applikationstemperaturer. Användbar för Standox Fyllers för lufttorkning vid låga temperaturer.
MS X 5-25	Snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och dellackering. Rekommenderas för applikationstemperaturer upp till 25°C.
MS X 15-30	Mediumhärdare lämplig för små och medelstora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer upp till 30°C.
MS 25-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 25-40°C.
EASY MS 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
EASY MS 20-30	Medium härdare lämplig för små, medelstora och stora reparationer. Rekommenderad för användning vid temperaturer mellan 20-30°C.
2K 10-20	Påskyndad snabb förtunning lämplig för Micro Repair, fläck och dellackering. Rekommenderas för låga appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
2K 15-25	Snabb förtunning lämplig för Micro Repair, fläck och dellackering. Rekommenderas för temperaturer mellan 15-25°C.
2K 20-25	Medium förtunning för små till medelstora reparationer. Rekommenderas för appliceringstemperaturer mellan 20-25°C.
2K 25-35	Medium till långsam förtunning för medel till stora reparationer. Rekommenderas för användande vid höga temperaturer mellan 25-35°C.
2K 35-40	Långsam förtunning passande för medium till stora reparationer. Rekommenderas också för varma klimat t.ex. 35-40°C.
EASY T 15-30	Mediumhärdare lämplig för små och medelstora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer upp till 30°C.

DFT

80 - 200 µm

Teoretisk täckförmåga

400 - 410 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.

Standex Easy Filler U7010



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Fyllern är infärgningsbar upp till 10% med Standocryl VOC Topcoat. Tork och slipegenskaper kan påverkas.
- Fyllern är infärgningsbar med upp till 15% med Standox 2K Topcoat. Tork och slipegenskaper kan påverkas.
- 15% Standox Plasticizer 5660 kan tillsättas till fyllern innan tillsats av härdaren, men blandningsförhållandet kommer att ändras.
Blandad med Standox Hardeners VOC Easy - 4:1
Blandad med Standox Hardeners MS and MS Easy - 2:1

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

