

Standox 2K Fluorescent Paint Red



Standox 2K Fluorescent Paint Red är framtagen för målning av brandbilar i RAL 3024 enligt DIN 14 502. Produkten är inte godkänd för användning på privatfordon.

- För att lackera brandbilar i RAL 3024 enligt DIN14 502.

Standox-lacken för brandbilar.



The Art of Refinishing.

Stadox 2K Fluorescent Paint Red

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Helt genomhärdad, lösningsmedelsresistent, väl bevarad och lätt slipad original eller gammal lack
Underlag lackerade med en primer eller Filler

Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.

Since a uniform white substrate is required Standofleet 2K Non Sanding Filler U2500 FC1 must be applied until the surface is completely covered (see respective Technical Data Sheet).

Genomslipade områden måste överlackeras med en av dessa Fillers



Standofleet HS		
Topplack	Härdare	Reducer
7	1	15%
	4110 (Fleet HS Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4120 (Fleet HS)	5120 (Fleet Thinner)
	4130 (Fleet HS Slow)	5130 (Fleet Slow)
		5140 (Fleet Extra Slow)

Standofleet MS		
Topplack	Härdare	Reducer
4	1	0-5%
	4020 (Fleet MS)	5110 (Fleet Fast)
	4010 (Fleet MS Fast)	5120 (Fleet Thinner)
		5130 (Fleet Slow)
		5140 (Fleet Extra Slow)

Pot life vid 20°C : 7 tim - 8 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!

4 - 5 sprutvarv med mellanavlufning: 10 min - 15 min
före ugnstork: 25 min - 1 tim



	4110/4120/4130	4020/4010
18 - 22 °C	5 tim - 6 tim	5 tim - 6 tim
60 - 65 °C	1 tim	1 tim



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.

Halv effekt: 10 - 15 min

Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 550: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 550 g/l

Standex 2K Fluorescent Paint Red

Produkter


Standex 2K Fluorescent Paint Red

Standofleet 2K HS Hardener 4120
Standofleet 2K HS Hardener Fast 4110
Standofleet 2K HS Hardener Slow 4130

Standofleet 2K Thinner 5120
Standofleet 2K Thinner Extra Slow 5140
Standofleet 2K Thinner Fast 5110


Standofleet 2K MS Hardener 4020
Standofleet 2K MS Hardener Fast 4010

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standwin IQ och i specifik TDS.
Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

4110	Påskyndad snabb härdare för små reparationer eller för designarbeten (ränder) 20-25°C.
4120	Standardhärdare för alla 2K CV produkter (20-25°C).
4130	Långsam förtunning för stora ytor och höga temperaturer (>30°C).
5110	Snabb förtunning endast för små reparationer/ytor (15-20°C).
5120	Standard CV förtunning för alla CV produkter. (20 -25°C).
5130	Långsam förtunning för stora ytor och extra hög temp.(25-30°C) , för att undvika problem med överspray.
5140	Extra långsam förtunning för stora ytor och extra hög temp.(>35°C) , för att undvika problem med överspray.
4020	Standardhärdare för alla 2K CV produkter (20-25°C).
4010	Påskyndad snabb härdare för små reparationer eller för designarbeten (ränder) 20-25°C.



DIN 4: 22 - 25 s vid 20°C



100 µm

Teoretisk täckföråga

450 - 460 m²/l vid 1 mikron torrfilmtjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.

Standex 2K Fluorescent Paint Red

Anvisningar

- Får inte användas över vanlig polyesterspackel, överskott av peroxid kan leda till missfärgning. Om polyesterspackel redan har applicerats, måste dessa fläckar isoleras med Standex Polyester Spray Filler U1100.
 - Då Standex 2K Fluorescent Paint red är transparent, är vitt underlag att rekommendera.
 - Dagsljus Fluorescerande kulör måste alltid skyddas med Standofleet Klarlacker efter avluftningstid.
 - Exponering i dagsljus kan påverka kulören att bli mörkare efter endast en kort tid.
 - Fordon lackerade med dagsljus fluorescerande färg måste inte behandlas med konservering och konserveringsborttagare, då detta kan leda till kulörändring.
 - Eftersom kulörändringar gör det svårt att reparera små områden, kan hela sidan på ett fordon lackeras, om det är nödvändigt.
 - Standex 2K Fluorescent Paint red i kulören RAL 3024 fluorescerande röd är motsvarande som används av brandväsandet standard DIN 14502, vilket tillåter en viss kulöravvikelse (relativt stor förändring i kulören).
 - Overcoating with 2K clearcoat after cooling down or max. time 72h.
-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standex systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standex, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

