

Standox SprayMax Silicone Remover 6620S



SprayMax Silicone Remover 6620S är en blandning av långsamt avdunstande organiska lösningsmedel. Tack vare sin rengöringseffekt och antistatiska egenskaper avlägsnar den olje- och fettrester från både metall- och plastytor.

- Högkvalitativ silikonborttagare.
- Kan också användas för plastdelar.
- 400 ml sprayburk.

Multifunktionellt rengöringsmedel för att avlägsna olja och fettrester på metall och plast.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Förberedande Cleaner




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack oslipad.
Gammal eller originallack väl slipad.
OEM Primer (e-coat), oslipad.
OEM Primer (e-coat), slipad.
Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipad.
Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
Underlag förbehandlat med 2K polyester produkter och slutligen slipat
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig Standox Spray Max Silicone Remover 6620S avdunsta från ytan. Behandla endast ett litet område åt gången.



Sprutavstånd: Håll 15 - 20 cm avstånd



Inte tillämpligt

VOC anpassad


2004/42//IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Förberedelse av plast




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda
Nya utvändiga vanliga bildelar av plast, uppvärmda i 60 min. 60-65°C / vid första rengöringen använd en ultrafin pad våtad med Standox Spray Max Silicone Remover 6620S / för slutrengöring använd en trasa fuktad med Standox Spray Max Silicone Remover 6620S.
Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.



Sprutavstånd: Håll 15 - 20 cm avstånd



Inte tillämpligt

VOC anpassad


2004/42//IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Final Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack väl slipad.

Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.


Torka torrt med en ren torkduk.

Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.

Låt aldrig Standox Spray Max Silicone Remover 6620S avdunsta från ytan. Behandla endast ett litet område åt gången.



Sprutavstånd: Håll 15 - 20 cm avstånd



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Produkter

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

