

Standoflex Plastic Primer U3060S



Standoflex Plastic Primer U3060 är en 1K-primer för trestegsapplicering på plast. Produkten är lätt att använda och fäster på alla vanliga, utvändiga bildelar av plast.

- Lätt att använda.
- Fäster på alla utvändiga bildelar av plast.
- 1K-primer för plastreparation i tre steg.

1K-primer för lackering av plastdelar.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Primer U3060S

Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Nya utvändiga vanliga bilplastdetaljer, uppvärmda 60 min. 60-65°C / första rengöring med användande av en ultrafine pad uppblött med plastic cleaner / slutlig tvätt med torkduk fuktad med plastic cleaner.



Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt




1 - 2 sprutvarv

med mellanavlufning: 5 min

1 sprutvarv

slutavlufning: 10 min - 15 min



2K Elastifierad Filler


VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 730 g/l

Standoflex Plastic Primer U3060S

Produkter

Standoflex Plastic Primer U3060




1 - 2 µm

Teoretisk täckförmåga

90 - 95 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

