

Standofleet Multitoning Additive 5100



Lacksystemet Standofleet för kommersiella fordon, är godkänt enligt EU:s strikta VOC-krav. Standofleet Multitoning Additive för Standofleet topplacksystem kan användas med Standofleet Medium Solid-, High Solid- och High Solid-topplacker i tjocka lager. Produkten är lämplig för pinstripping, text och små områden.

- Optimalt flöde och topplackglans.
- Ger ett extremt effektivt och ekonomiskt arbetsflöde.
- Lämplig för pinstripping, text och små områden.




The Art of Refinishing.

Standofleet Multitoning Additive 5100

Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.

Primer, primer-surfacer eller surfacer, slipad

Gammal eller originallack välslipad och rengjord

Primer-surfacer eller Filler, oslipad i en vått-i vått process

Skadetyrna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



MS Topcoat

Topplack	Härdare	Reducer
----------	---------	---------

4	1	20%
---	---	-----

FLT HSHard F	FLT Multit
--------------	------------


HS Topcoat

Topplack	Härdare	Reducer
----------	---------	---------

3	1	10-15%
---	---	--------

FLT HSHard F	FLT Multit
--------------	------------

Pot life vid 20°C : 25 min - 35 min



Sprutmunstycke

Spruttryck


VOC-godkänd	1.3 - 1.4	2 - 4 bar	spruttryck
-------------	-----------	-----------	------------

HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck
------	-----------	---------	------------------------

Se tillverkarens anvisningar!

1.5 - 2 sprutvarv

slutavluftning: 45 min - 1 tim



Lättslipa existerande yta (äldre än 24 timmar) vått med P600 - 800 slipkorn eller med en fin slippad.

VOC anpassad


Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standofleet Multitoning Additive 5100

Produkter


Standofleet Multitoning Additive 5100

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.
Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

FLT HSHard F	Påskyndad snabb härdare för små reparationer ellerför designarbeten (ränder) 20-25°C.
FLT Multit	Påskyndad snabb härdare för små reparationer ellerför designarbeten (ränder) 20-25°C.



DIN 4: 20 - 22 s vid 20°C

Anvisningar

- Inte rekommenderad för användning i grundfärger utom för Standofleet 2K-Sealer U2020.
- Om flera linjer är applicerade och forcertorkade, krävs en mellanslipning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

