

Standofleet Reaction Primer Pro U2620



Standofleet Reaction Primer Pro U2620 är en zink kromat fri 2K Wash Primer baserat på polyvinylbutyral, speciellt utvecklat för kommersiella fordon. På grund av sin passiva effekt, är den särskilt lämplig för applicering av aluminium och rostfritt stål.

- Zink kromat fri och i enlighet med REACH direktivet.
- Ger mycket bra korrosionsbeständighet.
- Torkar snabbt.



The Art of Refinishing.

Standofleet Reaction Primer Pro U2620

Product preparation - application Standard vått-i-vått



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Förbehandlade korrosionsskador (t.ex sandblästring)
Rostfritt stål , slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.



Primer		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	43
U2620		U2540 *	
		U2625 **	

* Mixat material måste användas samma dag.


** only for large surfaces and temp. > 28°C

Pot life vid 20°C : 8 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.3	50 - 90 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



Primer		Primer-surfacer	
1 jämnt skikt.	slutavlftning: 30 min	2 jämnt skikt..	med mellanavlftning: 10 min - 15 min slutavlftning: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Filler	endast semigloss / matt CV 2K Topplack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(780) 750: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 780 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 750 g/l

Standofleet Reaction Primer Pro U2620


Produkter

Standofleet Reaction Primer Pro U2620



Standofleet Activator Slow U2625
Standofleet Activator U2540

Produktmix

Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.



DIN 4: 22 - 25 s vid 20°C



12 - 15 µm primer
15 - 25 µm Primer-surfacer

**Teoretisk
täckföråga**

180 - 200 m²/l vid 1 mikron torrilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Måste överlackeras inom max 24 timmar.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Vid slipad och rengjord aluminium, grunda omedelbart för att förhindra oxidation av aluminiumen och för att undvika vidare problem på grund av absorption.
- I icke VOC länder kan materialet även överlackeras med Standofleet MS Topcoat.
- Överlackera inte med PE, EP, Standohyd och Standoblue produkter.
- I länder utan VOC direktiv kan även Standox Basecoat användas.

Standofleet Reaction Primer Pro U2620

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningsen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

