

Standocryl 2K Classic Pro K9070



En värld av nya möjligheter

Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 ger både hög produktivitet och en utmärkt kulör. Genom att du har flera torkningsalternativ blir arbetsprocessen energisparande. Denna mångsidiga nya klarlack har kvalitet, prestanda och är enkel att applicera.

- Utmärkt utseende – oavsett förhållanden
- Hög produktivitet med olika snabbtorkande alternativ: 15' @60 °C bränning, 30' @40 °C bränning, 2–3 timmars lufttorktid
- Lämplig för både lösningsmedelsburna och vattenbaserade baslack
- Fritt val mellan befintliga härdare och förtunningsmedel
- Lämplig för alla typer av reparationer: från fläckar och panel till övergripande reparationer

En mycket snabb klarlack med en fantastisk kulör.



The Art of Refinishing.

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application STANDARD - VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standex Basecoat : Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.




Klarlack		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
4	100	1	27	15 %	18
K9070		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		2K 20-25 2K 25-35 VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tryck i luftkappan
Se tillverkarens anvisningar!			



2 sprutvarv
med mellanavluftning: 2 min - 5 min
slutavluftning: 2 min - 5 min



	VOC 10-20 / VOC 20-25 / VOC 25-30 / VOC 30-40
18 - 22 °C	2 tim - 3 tim
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad


Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application Standard - HS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standox Basecoat : Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	34	10 %	13
K9070		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40		2K 20-25 2K 25-35 VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tryck i luftkappan
Se tillverkarens anvisningar!			



2 sprutvarv
med mellanavluftning: 2 min - 5 min
slutavluftning: 2 min - 5 min



	HS5-15 / HS15-25 / HS20-30 / HS25-40
18 - 22 °C	2 tim - 3 tim
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad


Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application Standard - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standex Basecoat : Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	50
K9070		MS X 5-25 MS X 15-30 EASY MS 20-30 MS 25-40	



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tryck i luftkappan
Se tillverkarens anvisningar!			



2 sprutvarv	med mellanavluftning: 2 min - 5 min slutavluftning: 2 min - 5 min
-------------	--



	MSX5-25 / MSX15-30/Easy MS 20-30/MS25-40
18 - 22 °C	2 tim - 3 tim
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Produkte

Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Standox Hardener VOC 10-20

Standox Hardener VOC 20-25

Standox Hardener VOC 25-30

Standox Hardener VOC 30-40

Standox Hardener HS 5-15

Standox Hardener HS 15-25

Standox Hardener HS 20-30

Standox Hardener HS 25-40

Standox Hardener Easy MS 20-30

Standox Hardener MS X 5-25

Standox Hardener MS X 15-30

Standox Hardener MS 25-40

Standox Thinner 2K 20-25

Standox Thinner 2K 25-35


Standox Thinner VOC 15-30

Standox Thinner VOC 30-40

Standox Performance Blend 5730

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Produktmix





Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

VOC 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
VOC 20-25	Mediumhärdare för små och medelstora reparationer. Skapar utmärkt genomhärdning och rekommenderas vid temperaturer mellan 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer som 25-30°C.
VOC 30-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 25-40°C.
HS 5-15	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro och fläckbättringar. Rekommenderad för låga applikationstemperaturer. Användbar för Standox Fyllers för lufttorkning vid låga temperaturer.
HS 15-25	Mediumhärdare lämplig för små till medelstora reparationer. Rekommenderas för applikationstemperaturer mellan 15-25°C.
HS 20-30	Medium-långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer som 20-30°C.
HS 25-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 25-40°C.
MS X 5-25	Snabb härdare lämplig för Micro Repair , fläck och dellackering. Rekommenderas för applikationstemperaturer upp till 25°C.
MS X 15-30	Mediumhärdare lämplig för små och medelstora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer upp till 30°C.
Easy MS 20-30	Medium härdare lämplig för små och medelstora reparationer. Skapar utmärkt genomhärdning och används vanligen vid temperaturer mellan 20-30°C.
MS 25-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 25-40°C.
VOC T 15-30	Medium förtunning lämplig för små, medelstora och stora reparationer. Rekommenderas för appliceringstemperaturer mellan 15-30°C.
VOC T 30-40	Långsam förtunning för medel till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 30-40°C.
2K 20-25	Medium förtunning för små till medelstora reparationer. Rekommenderas för appliceringstemperaturer mellan 20-25°C.
2K 25-35	Medium till långsam förtunning för medel till stora reparationer. Rekommenderas för användande vid höga temperaturer mellan 25-35°C.


DIN 4: 14 - 16 s vid 20°C



50 - 65 µm

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Teoretisk täckförfåga



395 - 400 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.

Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.

Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Fade-out/bättringar kräver användning av en specifik blandningsförtunning. Använd Standox Performance Blend 5730. För mer detaljerad processinformation, se det tekniska databladet för Standox Performance Blend 5730.
- 15% Standox Plasticiser 5660 kan tillsättas till klarlacken. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning är oförändrat.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

