

# Standoblue Booster MIX 100



**Standoblue Booster MIX 100 ger ett överlägset topplackssutseende. Det förbättrar hanteringen och appliceringen för en jämnare yta. Rekommenderas endast för solida kulörer. Standoblue Booster MIX 100 hjälper till att uppnå en perfekt finish, speciellt under extrema klimatförhållanden (låg luftfuktighet).**

- På grund av en bättre och mer homogen vätning av basbeläggningen på underlaget blir appliceringen enklare.
- Enklare användning av klubbtrasa direkt efter avstängningstid.
- Stöder ett silkeslent baslackutseende.
- Använd endast i solida färger.
- Bättre klarlacks-utseende.
- Vid extrema klimatförhållanden (låg luftfuktighet) Standoblue Booster MIX 100 garanterar en bättre filmbildning och undviker ytfel.




**The Art of Refinishing.**

# Standoblue Booster MIX 100

## Product preparation - application med Standoblue Booster MIX100



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Refererar till original Standoblue Basecoat TDS för vald kvalite.



| för 2-skiktsskulörer |                | Baslack | Booster MIX 100* | Viscosity adjuster |
|----------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| Standard             | Solida kulörer | 100     | 10%              | 10%                |
| Standard             | Effektkulörer  | 100     | -                | 20%                |

| för 3-skiktsskulörer |                | Baslack | Booster MIX 100* | Standoblue Hardener 8550 | Viscosity adjuster |
|----------------------|----------------|---------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Standard             | Solida kulörer | 100     | 10%              | -                        | 10%                |
| 2K Härdad            | Solida kulörer | 100     | 10%              | 5%                       | 10%                |
| Standard             | Effektkulörer  | 100     | -                | -                        | 20%                |
| 2K Härdad            | Effektkulörer  | 100     | -                | 5%                       | 20%                |
| Color Blend          | Grund kulör    | 100     | -                | 5%                       | -                  |

| Super Hög effekt Aluminium kulörer ( innehållande MIX130) |             |     | Baslack | Booster MIX 100* | Viscosity adjuster slow 8520 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| Standard                                                  | Effektkulör | 100 | -       | 50%              |                              |

| Med Standoblue Hardener |                | Baslack | Booster MIX 100* | Standoblue Hardener 8550 | Viscosity adjuster |
|-------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Xtreme Clearcoat K9600  | Solida kulörer | 100     | 10%              | 5%                       | 10%                |
| Motorrum / interör      | Solida kulörer | 100     | -                | 10%                      | 10%                |
| Xtreme Clearcoat K9600  | Effektkulörer  | 100     | -                | 5%                       | 20%                |
| Motorrum / interör      | Effektkulörer  | 100     | -                | 10%                      | 20%                |
| Color Blend             |                | 100     | -                | 5%                       | -                  |

\*Rör om noga efter tillsättning av Standoblue Booster MIX100

Använd inte Standoblue Booster MIX 100 vid klimat med hög luftfuktighet >50% R. luftfuktighet.

Refererar till original Standoblue Basecoat TDS för vald kvalite.

Använd inom en arbetsdag. Kulörerna skall lagras utan tillsättning av Standoblue Booster MIX100.




|             | Sprutmunstycke | Spruttryck  |                                                                   |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| VOC-godkänd | 1.2 - 1.3      | 1.8 - 2 bar | Refererar till original Standoblue Basecoat TDS för vald kvalite. |
| HVLP        | 1.2 - 1.3      | 0.7 bar     | Refererar till original Standoblue Basecoat TDS för vald kvalite. |

Se tillverkarens anvisningar!

1.5 sprutvarv

Refererar till original Standoblue Basecoat TDS för vald kvalite.



För torkalternativ, se detaljerad sida.



Klarlack

VOC anpassad


2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

# Standoblue Booster MIX 100


## Produkter

Standoblue Booster MIX 100

## Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.



12 - 25 µm



Refererar till original TDS för vald kvalite.



Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

## Anvisningar

- Omrörning av Standoblue Booster MIX100 på mixmaskin är inte att rekommendera. Mild skakning före användning.
- Standoblue Booster MIX100 är utvecklad för användning i onomala förhållande som t.ex. låg luftfuktighet och forcerad torkning.
- Använd inte Standoblue Booster MIX100 i hög luftfuktighet >50% rel.fuktighet
- För tillgång till alla relevanta applicationsprocesser, se i original Standoblue Basecoat TDS.
- Efter tillsättning av Standoblue Booster MIX100 i Standoblue Basecoat, rör ihop blandningen ordentligt innan tillsättning av Standoblue Viscosity Adjuster 8510/8520.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

