

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070



Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070 är en transparent vidhäftningsprimer för användning på olackerad plast. Det är lätt att använda och ger utmärkt vidhäftning till de vanligaste yttre plastdetaljer.

- Ger utmärkt vidhäftning till yttre bildelar av plast. Kan appliceras direkt på avfettad, obelagd plast. Levereras redo att användas. Radar kapabel.
- Kan appliceras direkt på avfettad, obelagd plast.
- Levereras redo att användas.
- Radar kapabel.
- Lämplig för infärgning med STANDOMIX MIXING TINTS och STANDEX CLEARCOAT ADDITIVES.
- Den finns också i en professionell sprayburk

Utmärkt vidhäftning på plast




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Ny vanlig exteriör bilplastdetalj, uppvärm 60 min. 60-65°C / för rengöring använd ultrafin slip pad våtad med Standoflex Plastic Cleaner antistatic / slutlig rengörning använd en torkduk fuktad med Standoflex Plastic Cleaner antistatic.

Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.

Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.

Avlägsna alla spår av släppmedel noggrant.

Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Sprutfärdig




Inte tillämpligt




	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 sprutvarv

med mellanavlutning: 5 min
slutavlutning: 10 min - 15 min



2K Elastifierad Filler


VOC anpassad

Den här produktblandningen omfattas inte av VOC direktivet.

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

Produkter

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070



2 - 5 µm

Teoretisk täckförfåga

84 m²/l vid 1 mikron torrilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförfågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Skakas före användning
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Kan färgas med Standomix Mixing Toners eller Standox Klarlacks additiv upp till max. 5%.
- För detaljerad information om lämpliga plastunderlag, se Standox Plastmålningsystem TDS - SXPlasticSystem.
- Lackerade plastdetaljer skall inte tvättas med högtryckstvätt inom de första sex veckorna. Efter denna period så måste munstycket hållas på ett avstånd av minst 30 cm från objektet.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

